



# TEMPER MATT

## TRASPIRANTE PER INTERNI

### DESCRIZIONE

È un'idropittura murale opaca all'acqua, formulata con pigmenti e cariche coprenti di alta qualità che consentono di ottenere una buona copertura e contemporaneamente notevole pennellabilità e distensione. Da evidenziare è il suo bassissimo contenuto di componenti organici volatili e l'elevatissima traspirabilità.

### CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato su qualsiasi tipo di intonaco interno, purché assorbente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco, tinte cartella – altre a richiesta
PESO SPECIFICO A 20° C	: 1,60 ± 0,05 Kg/dm <sup>3</sup>
VISCOSITA'	: pasta tixotropica
LEGANTE	: resine sintetiche in soluzione acquosa
TRASPIRABILITA'	: OTTIMA
COPERTURA	: BUONA
GRADO DI BRILLANTEZZA	: MOLTO OPACO
GRADO DI FINEZZA	: MOLTO FINE
C.O.V. (compenenti organici volatili)	: dir.CEE 2004/42 cat A Ba/a, valore limite 30 g/l: contenuto < 3,4 g/l

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

INTONACO O CARTONGESSO GIA' DIPINTI : pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con uno stucco. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua. In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con un battericida. In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua .

INTONACO O CARTONGESSO NUOVI : asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasamuro. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di TEMPER MATT.

### ATTREZZI

Pennello, rullo, spruzzo. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

### DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua. Lavare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Per applicazione a pennello diluire 60% sul volume, circa 0,6 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a rullo diluire 50% sul volume, circa 0,5 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a spruzzo la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

### RESA CON DUE MANI

Su intonaci nuovi 5-6 mq con 1 litro, su intonaci già dipinti 6-8 mq con 1 litro.

### ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 24 ore.

### AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

### STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con condizioni di temperatura compresa tra +5° C e +30° C.

### CONFEZIONI

Secchi di plastica contenenti 1- 2,5 - 5 - 10 - 15 litri.