



EMMEROL

TRASPIRANTE IDROREPELENTE PER INTERNI
SUPERCOPRENTE

DESCRIZIONE

È un'idropittura murale opaca all'acqua, formulata con pigmenti e cariche coprenti di alta qualità che consentono di ottenere un'elevata copertura, uno spiccato punto di bianco e contemporaneamente notevole pennellabilità e distensione. Da evidenziare è il suo bassissimo contenuto di componenti organici volatili, l'elevatissima traspirabilità, l'idrorepellenza, l'ottima copertura e la buona resistenza allo sfregamento.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato su qualsiasi tipo di intonaco interno, purché assorbente, ideale anche per cartongesso. Essendo un prodotto idrorepellente, risulta ottimo per bagni e cucine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco, tinte cartella – altre a richiesta
PESO SPECIFICO A 20° C	: $1,70 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
VISCOSITA'	: pasta tixotropica
LEGANTE	: resine sintetiche in soluzione acquosa
ELEVATISSIMA TRASPIRABILITA'	: secondo norma UNI EN 7783 - 2012: valore sd 0.01 m CLASSE V1
OTTIMA COPERTURA	: secondo norma UNI EN 13300-2002: CLASSE 1 con resa 7 mq/l
GRADO DI BRILLANTEZZA	: secondo norma UNI EN 13300-2002: MOLTO OPACO
GRADO DI FINEZZA	: secondo norma UNI EN 13300-2002: FINE, inferiore a 100 micron
IDROREPELENTE	: seconda norma DIN 52617 assorbimento d'acqua W24 , $0,42 \text{ kg/mq/h}^{0.5}$
C.O.V. (compenenti organici volatili)	: dir.CEE 2004/42 cat A Ba/a, valore limite 30 g/l: contenuto < 5,8 g/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

INTONACO O CARTONGESSO GIA' DIPINTI : pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con EMMESTUK o BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER . In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER.

In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO . Dopo questo trattamento, si consiglia di tinteggiare con EMMEROL ANTIMUFFA.

INTONACO O CARTONGESSO NUOVI : asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasamuro base gesso EMMESTUK oppure stucco rasamuro base cemento BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua, EMMEVER . Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di EMMEROL.

ATTREZZI

Pennello, rullo, spruzzo. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.

Per applicazione a pennello diluire 60% sul volume, circa 0,6 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a rullo diluire 50% sul volume, circa 0,5 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a spruzzo la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

RESA CON DUE MANI

Su intonaci nuovi 5-6 mq con 1 litro, su intonaci già dipinti 6-8 mq con 1 litro.

ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, sovraverniciabile 6 ore , secco in profondità 24 ore.

AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.



EMMEROL

TRASPIRANTE IDROREPELENTE PER INTERNI
SUPERCOPRENTE

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C. Sigillare eventuali avanzzi di prodotto non diluito.

CONFEZIONI

Secchi di plastica contenenti 5 - 10 - 14 litri.