



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

RAF-T

Ciclo Poliuretano Trasparente Ignifugo

Certificazioni ed omologazioni:

- Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo il DM 06/03/92 UNI 9796 (ITA) e BS 476 part. 7 (UK)
- Classe B-s2-d0 secondo la EN 13501-1 (EU)
- UNI - Omologazione nr BO2476PVI00002 del 07/02/2006
- BS - Certificato nr 2701403/08/08 del 28/08/2008
- EU - Certificato nr. 1104079-03 del 04/05/2011

Supporti:

- DM 06/03/92 UNI 9796 (ITA) - Per tutti i legni ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan, midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea.
- EN 13501-1 (EU) - MDF ignifugo

Versioni Finitura	Opacità	Norma
FO1010	Opaco	UNI 9796 e EN 13501-1
FO 2510	Opaco	UNI 9796, BS 476 part.7 e EN 13501-1
FO 7510	Semilucido	UNI 9796 e EN 13501-1

Uso consigliato:	Parete, soffitto e arredamenti
Metodo di applicazione:	Spruzzo
Preparazione del prodotto:	Diluire max 20 % con diluente per poliuretanic

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C):

	FL0510	FOXX10	FC1110
Residuo solido (%)	75%	49%	26%
Peso Specifico (g/cm ³)	1,213	0,994	0,950
Viscosità a 23°C	1400 cPs	90" (DIN4)	-
Pot-life	60'	90'	n.a.

Indicazioni generali sul ciclo:

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 150 g/m²:

	RAF-T
Fuori polvere	45 minuti
Maneggiabile	60 minuti
Sovraverniciabile	12 ore
Carteggiabile	24 ore

SISTEMA DI APPLICAZIONE per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo la UNI 9796, BS 476 part. 7 e EN 13501-1

Preparazione del supporto ligneo:	Pulire la superficie e carteggiare con carta abrasiva grana 120 - 150 asportando completamente vecchie pellicole eventualmente presenti.
Preparazione del fondo per l'applicazione:	Miscelazione a peso: Fondo Trasparente FL 0510 100 % Catalizzatore FC 1110 50 %
Preparazione della finitura per l'applicazione:	Miscelazione a peso: Finitura Trasparente FO XX10 100 % Catalizzatore FC 1110 50 %
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione:	Diluire max 20% con diluente per poliuretanic ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione
Modalità di applicazione :	spruzzo
Applicazione dei prodotti	Applicare 2 mani di fondo trasparente FL 0510 con grammature di 150 g/m² per ciascuna mano. Lasciar essiccare 24 ore ed effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 320 Applicare una mano di finitura trasparente FOXX10 con grammature di 150 g/m² . Quantità totale da applicare : 450 g/m² .

MANUTENZIONE

Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia.
Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

RAF-T

Ciclo Poliuretano Trasparente Ignifugo

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
- Teme il caldo : non stoccare a temperature superiori a 55 °C
- Il prodotto può presentare, in particolari condizioni ambientali, una certa sensibilità all' umidità. Evitarne l'uso in ambienti molto umidi