



FC---MXXX

Catalizzatori per Vernici Poliuretaniche – Tabella riassuntiva

CODICE	PESO SPECIFICO (Kg/lit ±0,03)	RESIDUO NON VOLATILE (± 1)	CARATTERISTICHE SALIENTI
FC---M001	0,952	28	Universale, rapido per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M003	0,933	24	Per poro aperto, rapido per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M004	0,970	27	Universale, media rapidità, alta bagnabilità per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M006	0,967	32	Alto secco, media-alta rapidità per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M007	0,930	25	Antingiallente, rapido, alta resistenza al graffio per finiture opache trasparenti e pigmentate
FC---M011	0,957	22	Per fondi e finiture trasparenti, ottimo per poro aperto, grande bagnabilità ed elasticità
FC---M021	0,965	21	Antingiallente, lento di essiccazione . buona bagnabilità
FC---M027	0,965	27	Rapido, media antingiallenza, , alta resistenza al graffio per finiture opache trasparenti.
FC---M033	0,960	26	Per poro aperto o semichiuso, alta bagnabilità per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M040	0,955	26	Antingiallente universale per finiture opache pigmentate
FC---M041	0,982	35	Molto elastico, per fondi bianchi molto carichi o applicati in alto spessore.
FC---M042	0,960	28	Media elasticità e rapidità, per fondi bianchi uso generale.
FC---M043	0,960	21	Media elasticità e rapidità, per fondi bianchi o per aumentare la bagnabilità in finiture pigmentate.
FC---M045	1,020	37	Elastico, alto secco per fondi bianchi usati in alto spessore
FC---M050	0,986	30	Per fondi e finiture trasparenti per parquet, da applicare a pennello o rullo manuale
FC---M070	0,950	36	Antingiallente per acrilici, uso generale
FC---M072	0,940	32	Antingiallente per acrilici, rapido
FC---M076	0,950	90	Antingiallente, alto secco per acrilici. Anche come promotore d'adesione.
FC---M080	0,930	26	Antingiallente, rapidità media ed ottima bagnabilità e distensione. Per finiture opache trasparenti e pigmentate.
FC---M090	0,940	27	Rapido per fondi e finiture opache trasparenti. Aumenta l'adesione al supporto. Utilizzabile anche come catalizzatore per primer bianchi su MDF.
FC---M190	0,980	45	Per primer bianchi usati su schiuma PU
FC---M191	0,955	25	Per primer bianchi usati su schiuma PU, dove occorre incrementare sensibilmente l'adesione e l'elasticità.
FC---M192	1,000	30	Per isolanti usati su legni resinosi. Generalmente impiegato in combinazione con FI---M192 a catalisi inversa (FI---M192 20 parti, FC---M192 100 parti)
FC---M194	1,001	20	Catalizzatore promotore d'adesione per supporti difficili (es: carte melamminiche)
FC---M199	0,930	28	Rapido per fondi e finiture opache trasparenti. Aumenta l'adesione al supporto. Utilizzabile anche come catalizzatore per primer bianchi su MDF.
FC---M200	0,970	27	Universale, rapido, buona bagnabilità per fondi e finiture opache trasparenti
FC---M220	0,980	30	Medio-alto secco, media-alta rapidità, buona bagnabilità per fondi e finiture opache trasparenti.
FC---M299	0,970	18	Catalizzatore promotore d'adesione per supporti difficili (es. carte melamminiche)
FC---M499	1,037	44	Catalizzatore ad elevato residuo secco per cicli a basso VOC
FC---M510	1,170	75	Elastico, per fondi trasparenti e pigmentati a trafilatura per cornici da quadro



FC---MXXX - segue

Catalizzatori per Vernici Poliuretaniche – Tabella riassuntiva

CODICE	PESO SPECIFICO (Kg/lit ±0,03)	RESIDUO NON VOLATILE (± 1)	CARATTERISTICHE SALIENTI
FC---M601	1,015	49	Per lucidi. Massima durezza e copertura
FC---M602	1,000	39	Per lucidi. Buone prestazioni in applicazioni difficili.
FC---M612	1,000	41	Per lucidi. Buone prestazioni in applicazioni difficili.
FC---M640	0,998	44	Per lucidi. Antingiallente, massima brillantezza.
FC---M644	0,950	30	Per lucidi. Antingiallente, rapido
FC---M648	0,980	39	Per lucidi. Antingiallente, rapido
FC---M650	1,012	42	Per lucidi. Alta copertura, lento. Idoneo per finiture lucide per parquet o per applicazioni ad immersione (volanti)
FC---M680	1,020	51	Per lucidi. Alta copertura, buona rapidità.
FC---M690	0,955	44	Per lucidi. Antingiallente, rapido. Ideale per lucidi pigmentati.
FC---M703	1,020	50	Per lucidi. Antingiallente, massima copertura.

Catalizzatori per Vernici Poliuretaniche – prodotti speciali

CODICE	PESO SPECIFICO (Kg/lit ±0,03)	RESIDUO NON VOLATILE (± 1)	CARATTERISTICHE SALIENTI
FC---C082	0,984	34	Per fondi poliuretanic, alta copertura
FC---C083	0,946	24	Per fondi poliuretanic, buona bafnabilità
FC---C089	1,000	32	Per fondi poliuretanic, alta copertura.
FC---C294	0,971	29	Catalizzatore per rifacimenti su finitura dual cure UV.
FC---L073	0,957	22	Specifico per FL-L001 e FO-XXL001
FC---S061	0,920	23	Uso generale per fondi e finiture, trasparenti e pigmentate.
FC---S700	0,940	34	Antingiallente per acrilici, uso generale
FC 1110	0,955	26	Catalizzatore per vernici ignifughe trasparenti e pigmentate

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare che il prodotto si presenti limpido

Le modalità d' uso dei singoli catalizzatori sono riportate nella corrispondente scheda tecnica dei componenti A a cui sono associati.