



FL---M005

Fondo Poliuretano Trasparente per Uso Generale – Alta Copertura

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Applicabile a spruzzo • Particolarmente indicato per la verniciatura di mobili montati • Alta copertura 	<ul style="list-style-type: none"> • Idoneo per una vasta gamma di supporti, sia impiallacciati che massello • Elevatissima resistenza alla rimozione
---	---

Versioni:

/-----	Trasparente
--------	-------------

Uso consigliato:	• Mobili montati	• Profili	• Porte
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, airless e airmix		
Preparazione del prodotto:	a peso:	FL---M005	100
	catalizzatore	FC---M004	50
	diluyente	DF---M001	20
	a volume:	mantiene le proporzioni della catalisi a peso	

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	47± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	0,974± 0,030
Viscosità DIN 4 (s) a 20°C	60±4
Pot life (h)	3

Caratteristiche Applicative

N° consigliato di mani	max 3
Quantità consigliate per mano	max: 200 g/m ²
Intervallo tra le mani	min: 1 h max: 3 h

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	
Fuori polvere	15'
Fuori impronta	40'
Sovraverniciabile con finitura	16 h
Carteggiabile	5 h
Accatastabile	7 h

Essiccazione in tunnel: 100 g/m²		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	Ambiente	15'
Aria Laminare	50°C	60'
Raffreddamento	Ambiente	15'

Preparazione del substrato:	Carteggiatura del grezzo con grana 180 Eventuale tinteggiatura con coloranti a solvente serie TM---M006 o TM---M007, oppure con coloranti all'acqua serie TY---M001 o TY---M003
Sovraverniciatura:	Con finiture poliuretatiche o nitro

Induritori alternativi:

FC---M001 al 50%	Riduce i tempi d'essiccazione
FC---M006 al 50%	Migliora la copertura

Diluenti alternativi:

DF---M003	Per il periodo estivo o in condizioni di elevata temperatura e umidità ambientale
-----------	---

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
--