



FL-xxM308/xxxxx

Fondo-finitura poliuretanico pigmentato per esterno

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Applicabile a spruzzo, anche elettrostatico • Elevata tixotropia • Le versioni neutre devono essere pigmentate tramite aggiunta di paste EF---M060/--XXX in rapporto 80:20 	<ul style="list-style-type: none"> • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici • Buona uniformità di opacizzazione
--	--

Versioni:

FL-15M308/--C02	Bianco	15 gloss ± 2
FL-40M308/--C02	Bianco	40 gloss ± 2
FL-20M308/--NTR	Neutro	20 gloss ± 2
FL-40M308/--NTR	Neutro	40 gloss ± 2

Uso consigliato:	• Infissi	• Mobili da giardino	• Porte esterne
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, airless, airmix e velo		
Preparazione del prodotto: (solo per FL-40M308/--C02)	a peso:	FL-40M308/--C02 100	a volume:
	catalizzatore	FC---M040 40	catalizzatore
	diluyente	DF---M001 30	diluyente
Preparazione del prodotto: (escluso FL-40M308/--C02)	a peso:	FL-xxM308/--xxx 100	a volume:
	catalizzatore	FC---M040 30	catalizzatore
	diluyente	DF---M001 30	diluyente

Caratteristiche Chimico-Fisiche

	Residuo solido	Peso sp.	Viscosità
FL-15M308/--C02	79 ± 3	1,570 ± 0,030	14000 ± 2000 (gir 5,20 rpm)
FL-40M308/--C02	77 ± 3	1,450 ± 0,030	30000 ± 4000 (gir 5,10 rpm)
FL-XXM308/--NTR	72 ± 3	1,304 ± 0,030	45 ± 5 (DIN 8)

Caratteristiche Applicative

N° consigliato di mani	max 3
Quantità per mano	max: 150 g/m ²
Intervallo tra le mani	max: 4 h

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 120 g/m ²	Essiccazione in tunnel: 120 g/m ²		
		Temperatura	Tempo
Fuori polvere	40'	ambiente	30'
Fuori impronta	90'	40°C	180'
Sovraverniciabile	16 h	ambiente	30'
Carteggiabile	16 h		

Preparazione del substrato:	Applicare dopo perfetta essiccazione di una mano di FI---M196 di almeno 80 g/mq.
Sovraverniciatura:	Applicare due – tre mani con carteggiatura intermedia

Note ed avvertenze:

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio, verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta ed omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
--