



JL-03C376

Fondo-Finitura Acrilico Ceroso

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Applicabile sia su legno grezzo che come prodotto di finitura su sé stesso • Film incolore • Elevata durezza superficiale • Elevata morbidezza • Resistente all'ingiallimento • Protegge il supporto da fenomeni di ingiallimento • Idoneo anche per legni sbiancati 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantiene la tonalità naturale del legno • Uniforma leggere differenze di colore tra parti diverse dello stesso supporto • Ideale per la verniciatura di legni chiari, quali abete, acero, betulla etc., quando viene richiesta una verniciatura che lasci l'aspetto naturale del legno inalterato.
--	--

Versioni:

JL-03C376	5±1 Gloss
-----------	-----------

Uso consigliato:	• Parti piane, sia in massello che impiallacciate
Metodo di applicazione:	Spruzzo e velo
Preparazione del prodotto:	pronto all'uso

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	11±1
Peso Specifico (g/cm ³)	0,90± 0,03
Viscosità DIN 4 (s) a 23°C	21±3
Pot life (h)	24 h

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate per mano	max: 120 g/m ²
Numero di mani	max: 2
Intervallo tra le mani	Min 1 h – max 4 h

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	
Fuori polvere	5'
Fuori impronta	30'
Accatastabile	4 h
Carteggiabile	4 h
Sovraverniciabile	4 h

Essiccazione in tunnel: 100 g/m²		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	Ambiente	15'
Aria Laminare	50°C	50'
Raffreddamento	Ambiente	15'

Preparazione del substrato:	Applicabile direttamente su legno grezzo ben carteggiato.
------------------------------------	---

Note ed avvertenze

E' possibile incrementare ulteriormente la durezza superficiale del prodotto, la tenacità del film e la sua resistenza alla rimozione catalizzando con FC--M070 al 10 o al 20 %; in quest'ultimo caso l'essiccazione sarà leggermente rallentata ed il film asciutto presenterà un grado di gloss leggermente superiore. Anche il pot-life sarà leggermente più corto.

Nel caso di applicazione su legni sbiancati attendere almeno 48 h dall'operazione di sbiancatura.

Non idoneo come finitura in cicli a poro chiuso

Non idoneo per uso su legni scuri o tinteggiati noce

Nell'uso del prodotto attenersi rigorosamente alle quantità di applicazione suggerite: come per tutti i fondi-finitura, qualora nell'applicazione della mano a finire non si rispettino le grammature consigliate si potrebbe verificare un affioramento irregolare dell'opacizzante (struttura a cellette)

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.