

## RINFRESKO

Holzpflegemittel auf Wasserbasis für lackiertes Holz

3054-a November 2014

### 1. Beschreibung

**Produktart:** RINFRESKO ist ein wasserverdünnbares Holzpflegemittel auf Basis einer Acrylatdispersion, das lackiertem Holz neuen Glanz verleiht.

**Anwendungsbereich:** Für die Pflege von lackierten Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. RINFRESKO verschließt feinste Risse und Poren des Lackfilms und verlängert dadurch die Haltbarkeit von Lacken und Lasuren. RINFRESKO ergibt einen seidenglänzenden Oberflächeneffekt und sorgt bei jährlicher Anwendung für schönes und dauerhaft geschütztes Holz.

**Farbtöne:** 00-Farblos

**Lieferform:** 0,750 l – Metallgebinde

### 2. Technische Daten

**Dichte:** ca. 1,02 g/cm<sup>3</sup> (+20 °C).

**Flammpunkt:** nicht anwendbar.

**Viskosität:** 46 – 48 s / DIN-Becher, 2 mm, bei +20 °C.

**Trocknung:** Klebfrei nach ca. 30 Minuten. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

**Geruch:** Schwacher Eigengeruch; nach Trocknung geruchlos.

**Lagerung:** Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Nur in Originalgebinden und für Kinder unzugänglich lagern.

### 3. Verarbeitung

**Allgemeines:** RINFRESKO vor der Verarbeitung gut aufrühren.

**Auftragsverfahren:** Den Untergrund mit warmem Wasser und einigen Tropfen Spülmittel sorgfältig reinigen. Mit sauberem Tuch und klarem Wasser nachwischen. Mit einem Reinigungstuch oder Schwamm dünn und gleichmäßig auf die gereinigten und trockenen Flächen auftragen.

**Verarbeitungstemperatur:** Nicht bei Temperaturen unter + 10 °C und höher als 35 °C verarbeiten.

**Ergiebigkeit:** ca. 15 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich.

**Verdünnung:** Gebrauchsfertig - Unverdünnt anwenden.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Reinigungstuch bzw. Schwamm nach Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

### 4. Besondere Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in das Grundwasser, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**Entsorgung:** Abfallschlüssel-Nummer nach EAK und AVV: 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle). Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 1, schwach wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999; Ableitung der WGK anhand der Komponenten).

**Gefahrenklasse nach VbF:** Entfällt.

**ADR/RID:** Entfällt.

*Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*