

LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL

Pflegeöle für Lärchenhölzer und ähnliche Hölzer im Außenbereich 3260-c November

1. Beschreibung

Produktart: LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL ist ein biozidfreies Pflegeöl auf Basis natürlicher Öle und aromatenfreier Lösemittel für die Pflege von Außenverschalungen, Pergolen und Holzkonstruktionen aus harzreichen Hölzern wie z.B. Lärche, Kiefer und Douglasie.

Anwendungsbereich: Für die Pflege von Lärche und anderen harzreichen Hölzern ohne ständigen Erd- und Wasserkontakt im Außenbereich.

Produktwirkung: LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL dringt tief ein, ist stark wasserabweisend, betont die Holzmaserung und verhindert bei regelmäßiger Anwendung den Vergrauungsprozess des Holzes.

Farbton: Lärche

Lieferform: 0,750 L - 2,5 L - 5* L -

2. Technische Daten

Dichte: ca. 0,85 g/cm³ (+20 °C)

Viskosität: ca. 60 s / DIN-Becher, 2 mm, bei +20 °C.

Flammpunkt: 61 °C.

Trocknung: Abhängig von Holzart, Aufbringmenge und Witterung: nach ca. 8 - 12 Stunden. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Geruch: Schwacher Eigengeruch.

Lagerung: Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden und für Kinder unzugänglich lagern.

3. Verarbeitung

Allgemeines: LIGNEX® GARTEN ÖL vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.

Auftragsverfahren: Streichen. LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL mit einem Pinsel satt auftragen und in das Holz eindringen lassen. Den Überschuss nach ca. 10 Minuten mit einem Lappen abwischen.

Verarbeitungstemperatur: 5 - 35 °C

Vorbereitung des Untergrundes: Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht zu verarbeiten auf Holz mit einer Feuchtigkeit über 18 %. Alte, schichtbildende Anstriche sind restlos zu entfernen. Harzhaltige Hölzer zuvor mit Nitroverdünnung abwaschen.

Verarbeitungshinweise: Bewitterte Hirnholzflächen sowie die unteren Enden von Hölzern mehrmals satt mit LIGNEX® GARTEN Ö LÄRCHEN L einstreichen, um die Wasseraufnahme soweit wie möglich zu vermindern.

Empfohlene Anstrichaufbauten:

- Neuanstrich im Außenbereich:	LIGNEX® GARTEN LÄRCHEN ÖL mehrmals im Abstand von mindestens 8 Stunden auftragen Bei jedem Auftrag nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material mit einem Lappen entfernen.
- Pflegeanstrich im Außenbereich:	Alte, schichtbildende Anstriche sind restlos zu entfernen. Oberfläche gründlich reinigen, anschleifen und Schleifstaub entfernen. Dann LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL auftragen und nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material mit einem Lappen entfernen. Bei Bedarf Vorgang nach mindestens 8 Stunden wiederholen. Stark vergraute Oberflächen mit Garten Aufheller vorbehandeln – siehe Technisches Merkblatt. Falls der Altanstrich restlos entfernt worden ist, sind die Empfehlungen für den Neuanstrich zu befolgen

LIGNEX[®] GARTEN LÄRCHEN ÖL

Pflegeöle für Lärchenhölzer und ähnliche Hölzer im Außenbereich 3260-c November

Achtung: Mit LIGNEX[®] GARTEN LÄRCHEN ÖL getränkte Lappen sind unbedingt in einem dicht verschlossenen, nicht brennbaren Gefäß aufzubewahren und der Problemabfallentsorgung zuzuführen. Es besteht die Gefahr der Selbstentzündung.

Ergiebigkeit: ca.22 m²/l pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnung: LIGNEX[®] GARTEN Ö LÄRCHEN L ist streichfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Überstreichbarkeit: Folgeanstrich nach ca. 8 Stunden möglich.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Testbenzin oder Terpentinersatz. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Gesicht, Hände und Augen schützen und für ausreichende Lüftung sorgen. Dampf /Aerosol nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Die Verarbeitung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände gründlich mit Wasser zu waschen bzw. mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu säubern. Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nummer nach EAK und AVV: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, schwach wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999; Ableitung der WGK anhand der Komponenten).

Gefahrenklasse nach VbF: A III.

ADR/RID: Entfällt.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.