



Scheda Tecnica

LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL

1. Descrizione

Prodotto: LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL è un olio protettivo privo di biocidi, a base di oli naturali in solvente privo di composti aromatici. Ideale per la cura di pavimenti in legno fortemente esposti, come ad esempio bordi piscina in legno di Bangkirai.

Campi d'impiego: per la cura di legno di Bangkirai e altri legni esotici o legni duri posti all'esterno ma non nel terreno e/o nell'acqua dolce.

Protezione: LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL penetra profondamente nel legno, è fortemente idrorepellente, mette in evidenza la struttura del legno e offre una buona protezione dai raggi UV.

Tinte: rossiccia (rosso scuro)

Confezioni : 0,75 LT - 2,5 LT - 5 LT - 25 LT – latte di metallo

2. Dati tecnici

Densità: ca. 0,84 g/cm³ (+20°C)

Viscosità: ca.60 s / coppa DIN, 2 mm a +20 C°

Punto di infiammabilità: 61C°

Essiccazione: a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto dopo circa 8 -12 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 5 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli. Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

3. Istruzioni per l'applicazione

Indicazioni generali: mescolare bene prima e durante l'uso.

Sistema d'applicazione: a pennello. Applicare LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.

Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Cicli consigliati:

-Legno nuovo all'esterno	Applicare più volte LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL ad intervalli di almeno 8 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti.
--------------------------	---

Attenzione: i panni impregnati di LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL devono essere riposti accuratamente in un contenitore ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

Resa: circa 22 m² al litro per applicazione (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione).

Diluizione: LIGNEX GARTEN BANGKIRAI ÖL è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 8 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acquaragia o diluente nitro, subito dopo l'uso.

4. Indicazioni particolari

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Dopo l'applicazione lavarsi bene il viso e le mani con acqua e con detergente adeguato.

Impedire che il prodotto inquinii i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Classificazione secondo VbF: A III.

ADR/RID: Non applicabile

Le indicazioni sopra menzionate corrispondono allo stato più recente delle tecniche di sviluppo e di impiego. Poiché l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito d'influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. Nel dubbio, si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.

Edizione 3260/1 (GEN 11)



AMONN GROUP

AMONN COLOR Srl/GmbH – I– 39100 BOLZANO/BOZEN, Via Altmann 12 Altmannstrasse
Ufficio Commerciale/Handelsbüro: Tel: 0039 0471 904770 Fax: 0039 0471 904769 E-mail: info@amonncolor.com

Export: Tel: 0039 0471 904674 Fax: 0039 0471 910449 E-mail: export@amonncolor.com