

# Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Collante e rasante minerale ad alta adesività e resistenza, particolarmente indicato per cappotto in EPS Dalmatiner



## Descrizione del Prodotto

Descrizione	Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali.
Campo di Applicazione	Incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo espanso Dalmatiner, EPS grigio prodotto con Neopor® Basf o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Capatect Gewebe 650, sia sui pannelli Capatect che per il restauro di facciate. Adatto anche per incollaggio e rasatura di pannelli in fibra di legno idrofobizzati Exterior Massiv.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ottima adesione direttamente su lastre isolanti, su cemento, laterizi e intonaci minerali e/o priverestiti, ma stabili e puliti</li> <li>■ Alta resistenza agli agenti atmosferici</li> <li>■ Basso assorbimento di acqua</li> <li>■ Reazione al fuoco: ininfiammabile o scarsamente infiammabile in accordo con la struttura del sistema Capatect ETICS utilizzata.</li> <li>■ Idrorepellente secondo DIN V 18550</li> <li>■ Diffusivo verso il vapore acqueo</li> <li>■ Elevato tempo aperto</li> <li>■ Alta stabilità della malta fresca</li> <li>■ Eco-compatibile</li> <li>■ Formula ottimizzata dal punto di vista granulometrico</li> <li>■ Legante minerale con promotore di adesione</li> </ul>
Imballaggi	Sacco da 25 kg.
Colori	Grigio chiaro
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per sei mesi. Svuotare completamente container e silos prima dei lunghi periodi di fermo (pausa invernale).
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conducibilità termica: <math>\leq 0,45</math> W/mK (P50); <math>\leq 0,49</math> W/mK (P90) - secondo EN 998-1 (tabulati)</li> <li>■ Densità apparente: Ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup></li> <li>■ Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: <math>\mu \leq 25</math> - secondo EN 998-1</li> <li>■ Permeabilità all'acqua (valore w): <math>\leq 0,2</math> kg/(m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>), W<sub>2</sub> - secondo EN 998-1</li> </ul>



## Applicazione

Supporti idonei	Murature prive di intonaco o con intonaco minerale. Rimuovere i rivestimenti organici. Irruvidire i rivestimenti minerali portanti per migliorarne l'aderenza.
Preparazione del substrato	Il fondo deve essere asciutto, pulito, portante, esente da residui di pitture o intonaco sgretolati. e da sostanze distaccanti. Rivestimenti minerali difettosi e scrostanti vanno eliminati il più possibile. Punti cavi nell'intonaco devono essere scrostati e intonacati a raso della superficie con Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190. Superfici minerali sabbianti e sfarinanti devono essere pulite a fondo fino alla sostanza solida e ricoperte con una mano di AmphiSilan Tiefgrund LF o Histolith Silikat-Fixativ.
Preparazione del materiale	Versare ca. 5-6 litri d'acqua in un contenitore e aggiungere a poco a poco l'intero contenuto del sacco, rimescolando accuratamente con un agitatore adatto (max. 400 giri/min). Mescolare fino ad ottenere una massa priva di grumi, miscelare in ogni caso per almeno 5 minuti. Lasciare maturare per ca. 10 minuti e rimescolare ancora una volta. Per la miscelatura si può anche utilizzare un mescolatore a passaggio forzato o intonacatrici adeguate.
Rapporto di miscelazione	Aggiungere il 20-24% di acqua, corrispondente a circa 5-6 litri per ogni sacco da 25 kg.
Metodo di applicazione	In linea generale trovano applicazione le nostre istruzioni per l'impiego per sistemi di coibentazione termica a cappotto e accessori della linea Capatect.  <b>Incollaggio dei pannelli isolanti:</b> Applicare intorno al bordo del pannello una striscia di prodotto larga ca. 5 cm, e 3 cumuli grandi come il palmo di una mano al centro della parte posteriore del pannello isolante. La quantità di collante applicata, in base alle tolleranze del sottofondo, deve essere variata in modo tale da raggiungere almeno il 40% della superficie di contatto dell'incollatura. Con la massa collante è possibile compensare eventuali aplanarità fino a 1 cm massimo. Incollare i pannelli isolanti spingendoli in giunzione dal basso verso l'alto e premere energicamente. Non fare entrare la massa collante nei giunti pannello. Assicurare una posa perfettamente allineata e perpendicolare.  <b>Rasatura armata:</b> Levigare eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminare la polvere di levigatura. Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonché dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto, di volta in volta più o meno nella larghezza della rete, in uno strato corrispondente ai 2/3 dello spessore richiesto, annegando poi la rete in fibra di vetro Capatect con almeno 10 cm di sovrapposizione. In seguito applicare ancora una volta a spatola bagnato su bagnato il rasante Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, in modo da assicurare una copertura della rete su tutta la superficie. Lo spessore complessivo deve essere di circa 3-4 mm.  <b>Restauro di facciate:</b> Le superfici devono essere portanti, pulite ed asciutte. Applicare sul materiale isolante uno strato pieno ed omogeneo (ca. 3 mm) di Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 e posare immediatamente i teli di rete Capatect 650 sormontando i bordi di 10 cm. Con la taloscia far aderire la rete al rasante senza esercitare una pressione eccessiva e non sui sormonti, quindi ricoprire la rete applicando ulteriore rasante. Applicare eventualmente, dopo essiccazione, una seconda mano di Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, con consumo totale pari a 4-4,5 kg/m <sup>2</sup> , tenendo comunque presente che la rete deve trovarsi nel terzo esterno della rasatura, o quantomeno nel mezzo della stessa. Lo spessore totale può arrivare fino a circa 4-6 mm.
Resa	<b>Consumi medi teorici:</b> - Incollaggio: 4-4,5 kg/m <sup>2</sup> - Armatura: circa 4,5 kg/m <sup>2</sup> per pannello in polistirolo espanso rigido; circa 5,0 kg/m <sup>2</sup> per pannello in lana minerale. - Risanamento intonaco: a seconda della struttura del fondo, determinare mediante prova campione.  Le quantità di consumo indicate si basano su valori empirici e non sono vincolanti. L'effettivo consumo dipende da diversi fattori. I consumi esatti possono essere determinati solo mediante prova pratica sulla superficie specifica.
Lavorabilità	Il tempo di utilizzo è di circa 2-2,5 ore, e varia in funzione delle diverse condizioni ambientali. Il materiale che ha già iniziato a fare presa non deve mai essere nuovamente reso utilizzabile mediante l'aggiunta di acqua.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, massima +30 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5 °C (aria, supporto, prodotto) senza adottare provvedimenti preventivi. Queste condizioni devono permanere per almeno 2 giorni dopo l'applicazione eseguita.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A + 20 °C e 65% di umidità relativa dell'aria almeno 2-3 giorni. Per evitare l'esposizione alla pioggia durante la fase d'essiccazione, coprire le facciate eventualmente con teloni. In particolare durante il periodo freddo dell'anno e con elevata umidità dell'aria, occorre tener conto di tempi di essiccazione più lunghi.

Strumenti di pulizia

Subito dopo l'uso con acqua.

## Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) /  
Consigli di sicurezza (Stato alla data  
di pubblicazione)

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Non respirare la polvere. Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / nazionali. Contiene: cemento Portland, diidrossido di calcio.

Smaltimento

Non smaltire come rifiuti domestici. Non disperdere il prodotto nella canalizzazione, nel terreno o nelle acque. Conferire i rifiuti di materiale in discarica per macerie da cantiere o punti di raccolta per materiali pericolosi secondo le vigenti normative locali e nazionali.

### Aggiornamento: marzo 2016

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it