

GORI

SCHEMA TECNICA

130144

1. Descrizione del prodotto

- 1.1 Nome commerciale: : **GORI 44+ Trasparente**
- 1.2 Codice Qualità: : **130144**
- 1.3 Tipo di prodotto : Protettivo trasparente modificato alchidico per legno.
- 1.4 Produttore : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark
- 1.5 Uso previsto : Protezione della superficie di strutture in legno per esterni. **Non adatto per pavimentazioni e altre strutture in legno orizzontali.**
- 1.6 Imballaggio : Standard: 0,75 L - 5,00 L - Basi: 0,75 L - 4,50 L

2. Composizione

- 2.1 Legante : Alchidico e acrilico.
- 2.2 Pigmentazione : Pigmenti organici e inorganici.
- 2.3 Solvente : Acqua.
- 2.4 Sostanze attive : 0,3% iodio-propinil-butil-carbamato.

3. Dati tecnici

- 3.1 Peso specifico : Cicar 1,0-1,1 g/ml.
- 3.2 Punto di infiammabilità : > 100°C (Pensky Martens)
- 3.3 Viscosità : -
- 3.4 Contenuto secco : Circa 17 W/W%
- 3.5 Lucentezza : -
- 3.6 Caratteristiche speciali : Protettivo modificato alchidico per legno. Esalta la struttura e le venature del legno. Rende la superficie del legno più bella e resistente alle intemperie. Facile da applicare. Protegge dai raggi UV del sole e previene l'attacco di funghi e muffe superficiali.
- 3.7 Odore : Debole.

4. Modalità d'uso

- 4.1 Generalità : Mescolare il prodotto con cura prima e durante l'uso. Mescolando prodotti di lotti diversi se evitano differenze di tonalità e lucentezza. L'asterisco (*) indica che può essere necessario applicare un secondo strato o utilizzare un primer. Le tinte forti possono contenere pigmenti in eccesso e macchiare in caso di contatto. Conservare l'imballaggio ben chiuso dopo l'uso. Leggere l'etichetta e le istruzioni prima dell'uso.

GORI**SCHEMA TECNICA****130144**

- 4.2 Carratteristiche del fondo : La base deve essere pulita, asciutta, solida e robusta. Al momento del trattamento, l'umidità del legno deve essere max 12 \pm 3% per le finestre e 15 \pm 3% per i pannelli esterni di ventilazione.
- 4.3 Trattamento preliminare : Rimuovere meccanicamente eventuali corpi estranei. Eliminare la sporcizia con il detergente per legno GORI. Rimuovere muffe e depositi con lo scrostante GORI. Levigare il legno per opacizzare le superfici lucide ed eliminare le parti rovinate portando alla luce il substrato solido.
Se il legno é nuovo e non trattato oppure è stato levigato portando alla luce uno strato non trattato, applicare GORI 11 e GORI 22 per proteggerlo da marcescenze e funghi. Non applicare preservanti sul legno impregnato a pressione o sottovuoto. Non applicare preservanti sui legni esotici contro marcescenze e funghi. Dopo circa 4 ore, e comunque entro 2 settimane, è possibile trattare la superficie con GORI 44+.
- 4.4 Trattamento : 2-3 x GORI 44+.
- 4.5 Manutenzione : 1-2 x GORI 44+. Controllare regolarmente le strutture trattate ed eliminare i danni senza indugio.
- 4.6 Applicazione : Pennello. Non applicare alla luce solare diretta. Durante l'applicazione e l'asciugatura, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa dell'aria inferiore all'80%.
- 4.7 Diluizione : Non diluire.
- 4.8 Pulizia degli utensili : Acqua e sapone.
- 4.9 Durato a magazzino : 3 anni in contenitore non aperto. Durata limitata dopo l'apertura.
- 4.10 Conservazione : Conservare ben chiuso in ambiente fresco e asciutto, al riparo da gelo e luce solare diretta.

5. Resa

- 5.1 Resa : 11 m²/l a seconda della permeabilità della base.

6. Essiccazione

- 6.1 Tempo di asciugatura : Asciutto al tatto : Circa 1 ore. Reverniciabile : Circa 4 ore. Completamente asciutto : Circa 3-4 settimane. A 23°C con umidità dell'aria media (60%). Sono possibili variazioni a seconda di temperatura, umidità dell'aria e spessore dello strato.

7. Sicurezza e ambiente

- 7.1 Generalità : Attenersi alle norme generali per la verniciatura. Per maggiori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del fornitore del prodotto.
- 7.2 Norme di sicurezza per la verniciatura : 0-1 (1993).

GORI**SCHEMA TECNICA****130144****8. Raccomandazioni**

Non completare mai il trattamento con un prodotto incolore. Per la manutenzione di legno trattato con prodotti trasparenti è possibile miscelare un prodotto incolore a uno colorato (rapporto 1:1) per evitare che il legno diventi più scuro.

La presente descrizione del prodotto non è vincolante e ha il solo scopo di fornire all'utente informazioni utili sul corretto impiego di GORI 44+. Le informazioni tecniche nella presente descrizione non garantiscono l'idoneità del prodotto per l'uso specifico, che deve essere verificata dall'utente. Per qualsiasi dubbio, contattare l'assistenza tecnica DYRUP. Le informazioni nel presente documento si basano su analisi di laboratorio esaustive e sull'esperienza pratica. Poiché Dyrup non conosce le condizioni effettive di impiego, può fornire garanzie esclusivamente in merito alla qualità del prodotto. In linea di principio, la vernice può essere considerata un semilavorato, in quanto il risultato del trattamento dipenda da struttura, tipo di base, trattamento preliminare, temperatura, umidità dell'aria, applicazione ecc. Dyrup si riserva il diritto di modificare il prodotto e i dati forniti senza preavviso. La presente descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.