

SPEEDWAY

1402.

Spartitraffico di qualità extra

15/11/07 LRC/nz

Descrizione del prodotto

Pittura spartitraffico che presenta un'ottima ritenzione del colore, caratterizzata da rapida essiccazione, facile applicazione, ottima adesione e resistenza all'abrasione.

Settori di impiego

Prodotto studiato appositamente per la segnaletica stradale, resistente ad ogni tipo di traffico (urbano, extraurbano ed autostradale).

Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco-giallo-rosso-azzurro
Natura del legante	:	alchidico-clorogomma
Aspetto del film secco	:	opaco
Viscosità	:	2500 ÷ 5000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Consumo indicativo	:	5 m ² /l con uno strato.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il manto bituminoso deve essere perfettamente asciutto, pulito e possibilmente privo di sabbia o polvere.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniforme.
Metodo applicativo	:	- rullo - spruzzo - macchina traccialinee
Diluizione	:	5 ÷ 10% di DILUENTE SPARTITRAFFICO cod. 1610.
Spessori consigliati	:	120 µm secchi per strato
Essiccazione ad aria (20°C.)	:	Fuori polvere : 5 minuti
	:	In profondità : 30 ÷ 40 minuti
	:	Pedonabile : dopo 1 ora circa

NOTE:

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10 e 40°C, e l'U.R. non deve superare il 75%.

Evitare l'applicazione in presenza di ghiaccio e di condensa superficiale.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it