

# CleHo Fixierlack C31

## Einsatzbereich

- Einsetzbar auf Lack-, Dekor- und Schichtstoffoberflächen.
- Zum ansatzlosen Sprühen kleiner Teilbereiche.
- Zur Glanzgradanpassung
- Zur Versiegelung von Instandsetzungsarbeiten.
- Für den Innenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Transparenter NC-Kombilack.
- Formaldehyd- und Aromatenfrei!
- Gute Wasserdampfbeständigkeit.
- Staubtrocken nach 5-10 Minuten – griffest nach ca. 20 Minuten.
- Geeignet für sehr dünnen Schichtaufbau.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit.

## Verarbeitungshinweise

Gut aufschütteln und Ventil kurz freisprühen. Vor Gebrauch an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung testen. Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Evtl. vorbehandeln (anschleifen und Schleifreste entfernen). Lack nur dünn aufsprühen. Sprühabstand ca. 40-50 cm. Zwischen den Arbeitsvorgängen eine Abluftzeit von ca. 20 Minuten einhalten.

Bei der Versiegelung einer Instandsetzung mit Retuschierfarben werden diese kurzfristig "aufgehellt" – nach der Lacktrocknung tritt der ursprüngliche Farbton wieder hervor.

Bei stehenden Flächen sind mehrere dünne Sprühschichten von Vorteil, dabei zwischen jedem Lackauftrag den Lack ca. 10 Minuten ablüften lassen.

## Produktdaten

<b>Staubtrocken:</b>	nach 5-10 Minuten
<b>Griffest:</b>	nach 20 Minuten
<b>Durchtrocknung:</b>	nach 7 Tagen
<b>Beständigkeit:</b>	PVC-fest
<b>DIN 68861-1B:</b>	chemische Beständigkeit
<b>DIN 4102-B2:</b>	schwer entflammbar
<b>Schleifbarkeit:</b>	gut
<b>Lichtbeständigkeit:</b>	gut
<b>Lagerfähigkeit:</b>	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

*Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.*

## Entsorgungshinweise

- **CleHo**-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160505 – *Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 160504 fallen* – entsorgt werden.
- 

## Lieferform

400 ml Dose  
Glanzgrade: Matt, Seidenmatt, Seidenglanz, Glanz

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.cleho.de](http://www.cleho.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

**CleHo-Tec GmbH**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06  
E-Mail: [info@cleho.de](mailto:info@cleho.de)

Stand 15/03