

280.30 - 280.31

L'adesivo Hot melt per bordatrici senza cariche minerali



- **Per macchine automatiche da 10 a 35 m/min e su BAZ**
- **Basso consumo, abbattimento dei costi**
- **Filo colla poco visibile**
- **Si adatta a tutte le colorazioni del pannello**
- **Buone adesione (HPL, PVC, ABS, PP, tranciato, bordi carta e massello)**
- **Non tira fili, non sporca, buona resistenza alle alte e basse temperature**

Incollaggio di prima classe

Jowat 
Adesivi



Jowatherm®

280.30

280.31

Hotmelt per bordi

Esempi di applicazione:	Adesivo a base EVA senza cariche minerali. Ottima adesione su HPL, PVC, ABS, PP, bordi carta, tranciato e legno massello. Ottimo su bordi diritti, ma adatto anche per Softforming e BAZ.	
Indicazioni per la lavorazione:	<p>Applicazione con rullo su macchine con velocità di avanzamento medio-bassa. Le superfici da incollare devono essere pulite, senza polvere, non oleose, prive di residui grassi e asciutte. Umidità del legno 8-10%. Temperatura minima dell'ambiente e del materiale non deve essere inferiore a 18 °C. Evitare le correnti d'aria.</p> <p>Temperatura di lavorazione [°C]: 180-210 Velocità di avanzamento[m/min]: 8 – 35 Quantità da spalmare [g/m²]: 150 - 180</p> <p>La composizione dei bordi e le condizioni di lavorazione influiscono sui risultati dell'incollaggio. Per questo raccomandiamo di eseguire delle prove preventive.</p>	
Caratteristiche:	Per bordatrici automatiche con medio-basse velocità di avanzamento, buona lavorabilità, elevata appiccicosità, film colla elastico, ottima adesione e buona resistenza alla temperatura. Buona resistenza all'ossidazione e stabilità allo stato fuso. Lavorazione senza fili e sbavature, quindi superfici sempre pulite.	
Base:	Etil-Vinil-Acetano (EVA)	
Dati tecnici:	Viscosità [mPas]: Densità [g/cm³]: Temperatura di rammollimento[°C]: Aspetto:	ca. 50.000 a 200 °C ca 1,03. ca. 90 (banco Kofler) finale 0 giallo trasparente finale 1 bianco
Imballaggio:	Granulare in sacchi da 25 kg.	
Pulizia:	Pulizia preliminare a colla calda con una spatola. Per rimuovere i residui a colla fredda con Jowat® pulitore 401.10.	
Magazzinaggio:	Può essere mantenuto per 12 mesi dalla data di spedizione in luogo fresco e asciutto.	
Osservazioni:	Per ulteriori informazioni riguardo manipolazione , trasporto e smaltimento fare riferimento alla scheda di sicurezza Le nostre informazioni in questa scheda tecnica, sono basate su prove interne di laboratorio e sull'esperienza pratica dei nostri clienti. Esse non possono coprire tutti i parametri evidenziati dai più svariati casi d'utilizzo, quindi non possono essere considerate vincolanti. Le indicazioni non rappresentano una garanzia in senso giuridico, né un' assicurazione di qualità. Da queste indicazioni e anche dalla consultazione gratuita del nostro personale tecnico, non si potrà far valere rivendicazioni legali in merito.	