

AQUARIS Protettivo Idro-repellente ad effetto naturale

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)-Tel +39.0516618211-Fax +39.0516606312;
www.renneritalia.com

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Ottima resistenza all'acqua con "effetto goccia" già il giorno dopo, fornendo così un trattamento idro-repellente durevole.
- Non modifica l'aspetto naturale del legno.
- Ottima penetrazione all'interno del legno, grazie alla sua formulazione contenente un innovativo polimero a catena corta
- Contiene inoltre assorbitori UV i quali riducono il viraggio del colore del legno
- Ottime proprietà di ole-repellenza e anti-macchia. Migliora la stabilità dimensionale del legno (riduce i ritiri e rigonfiamenti del legno)
- Migliora la stabilità dimensionale del legno (riduce i ritiri e rigonfiamenti del legno).
- Sia per interno che per esterno

Versioni:

YM---C098/----	Trasparente			
----------------	-------------	--	--	--

Uso consigliato:	<ul style="list-style-type: none"> • Travi sotto-tetto • Perlinature per esterno • Staccionate 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobili per giardino • Gazebo
Metodo di applicazione:	Pennello, rullo, vasca ad immersione e spruzzo.	
Preparazione del prodotto:	Pronto all'uso. La versione incolore necessita di manutenzione frequente con lo stesso prodotto. Per aumentare la durata, colorare con le paste della serie EY---470/Txx (ossidi di ferro trasparenti) o con le paste coprenti EY---M460/XYX.	

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	3,5 ± 0,5
Peso Specifico (g/cm ³)	1,010 ± 0,010
Viscosità DIN 2 (s)	55 ± 3
pH	tra 8,1 e 8,7

Caratteristiche Applicative

N. consigliato di mani	due mani
Quantità consigliate per mano	min: 80 g/m ² max: 100 g/m ²
Intervallo tra le mani	min: 2 h max: 3 h
Resa metrica (m ² /litro)	da 12 a 10

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 23°C e UR% tra 45 e 65: 65 g/m²	
Sovraverniciabile	da 2 a 3 ore
Accatastabile in verticale	2 ore
Carteggiabile/Spazzolabile	2 h (facoltativa)

Essiccazione in tunnel: 65 g/m²		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	T.A.	15 minuti
Aria Laminare	30°C	30 minuti
Raffreddamento	T.A.	15 minuti
Sovraverniciabile	all'uscita del forno	
Accatastabile in verticale	all'uscita del forno	
Carteggiabile/Spazzolabile	All'uscita del forno (facoltativa)	

Preparazione del substrato:

Il legno deve essere ben essiccato (12-14% umidità). Pulire accuratamente la superficie del legno ed eliminare eventuali tracce di unto, cere o resine. Per la carteggiatura del legno, si consiglia una carta grana 150.

Istruzioni applicative:

Vasca ad immersione: utilizzare esclusivamente vasche in acciaio inox (es. AISI 304). Pennello per prodotti all'acqua (senza alcuna parte metallica ferrosa).

Carteggiatura:	Manuale: • (220-240)	Orbitale:	Automatica:	Spazzolatrice: • (220-240)
-----------------------	----------------------	-----------	-------------	----------------------------

Sovraverniciatura: Sovraverniciabile solo con se stesso, entro le 2-3 ore. Per la manutenzione, impiegare sempre YM---098/----.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY--M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
se si forma molta schiuma nella vasca	AY---M423	0,50	125
se l'impregnante asciuga troppo rapidamente	AY---M450	2 - 5	da 500 a 1250
per ripristinare la conservabilità di un prodotto usato	AY---M435	0,100	25