



**YM---M101**

Produktzertifizierung  
CATAS QUALITY AWARD NR. 57/15

**AQUARIS TOP QUALITY Holzschutzmittel/Imprägnierung auf Wasserbasis für den Außenbereich - Farblos**

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)-Tel +39.0516618211- Fax +39.0516606312; www.renneritalia.com

**Produkteigenschaften:**

- Holzschutzmittel geeignet für die Verwendungsklassen 2 und 3 (Holz im Innen- und Außenbereich, nicht im Kontakt mit dem Boden und geschützt vor häufigem Regen) gemäß EN 335.
- Ausgezeichnete Eindringtiefe in das Holz, dank seiner Formel, die ein innovatives Öl enthält.
- Das Produkt enthält eine speziell entwickelte Mischung von verschiedener Fungiziden mit einem breiten Wirkungsspektrum (0,3% IPBC und 0,9% Propiconazol). Wirksam gegen Holzfäule und Fäulnispilze.
- Es verringert das Aufquellen der Holzfasern, was das Schleifen erleichtert.
- Es ermöglicht, bei dem anschließenden Auftrag der gefärbten Grundierung einen ausgezeichneten egalisierenden Farbausgleichseffekt zu erzielen, wodurch die typischen Flecken- oder Vergrauungserscheinungen von krankem und bakterienbefallenem Nadelholz (z. B. Kiefer/Fichte und Tanne) reduziert werden.
- Es verbessert die Dimensionsstabilität des Holzes (und reduziert das Schwinden und Quellen des Holzes).
- Es gleicht das Holz sehr gut aus und bewahrt brillante Farbtöne.

**Biozid-Produkt nach Maßgabe der Verordnung EU Nr. 528/2012 Erlaubnisnummer nur für ITALIEN (PT 8): IT/2020/00691**

<b>Anwendungsbereiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenster</li> <li>• Fensterläden</li> <li>• Haustüren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gartenmöbel</li> <li>• Gartenlauben</li> <li>• Balkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachbalken</li> <li>• Spundenbeläge im Außenbereich</li> <li>• Lattenzäune</li> </ul>
<b>Auftragsmethoden:</b>	Fluten, Tauchen, Pinsel, Auftragsmaschine, Vakumat und Rolle		
<b>Produktvorbereitung:</b>	Gebrauchsfertig. Wenn Spuren von Schmutz im Produkt (Sägemehl, unverträgliches Material) entfernt werden müssen, verwenden Sie einen 75-Mikron-Filter (hauptsächlich bei gebrauchten Material).		

**Chemisch-physikalische Eigenschaften bei 23°C**

Festkörpergehalt (%)	5 ± 1
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	1,010 ± 0,030
Viskosität DIN 2 (s)	45 ± 2
pH	zwischen 7,0 und 8,0

**Anwendungseigenschaften (Streichen - Tauchen - Fluten)**

Empfohlene Anzahl von Anstrichen	1-2
Verbrauch pro Auftrag	min: 80 g/m <sup>2</sup> max: 160 g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit zwischen jeden Anstrichen	min: 2 St. max: 8 St.
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /L)	von 6 bei geschliffenem Holz bis 12 bei gehobeltem Holz

**Allgemeine Angaben über das Beschichtungssystem**

Trocknung bei 23°C und UR% zwischen 45 und 65: 65 g/m <sup>2</sup>	
Überlackierbar	von 4 bis 8 Stunden
Stapelbar (auch vertikal)	2 Stunden
Schleifbar	16 Stunden

Trocknung im Tunnel: 65 g/m <sup>2</sup>		
	Temperatur	Zeit
Ablüftzeit	RT	15 Minuten
Laminare Luft	30°C	30 Minuten
Abkühlung	RT	15 Minuten
Überlackierbar	Nach dem Ofen	
Stapelbar (auch vertikal)	Nach dem Ofen	
Schleifbar	4 Stunden	

**Vorbereitung des Holzes:**

Das Holz muss gut getrocknet sein (12-14% Holzfeuchte). Reinigen Sie die Holzoberfläche gründlich und entfernen Sie alle Spuren von Fett, Wachs oder Harz. Für das Schleifen von Holz empfehlen wir Schleifpapier Körnung 150.

**Gebrauchsanweisungen:**

Fluten: Membranpumpe benutzen. Tauchen: nur Edelstahlwanne benutzen (z.B. AISI 304).

<b>Schleifbarkeit</b>	Manuell: • (220-240)	Tellerschleifer:	Automatisch:	Bürstmaschine: • (220-240)
-----------------------	----------------------	------------------	--------------	----------------------------

**Überlackierung:**

Überlackierbar mit wasserbasierten Produkten für den Außenbereich des Sortiments AQUARIS, wie z. B. Tauchlasuren/Grundierungen auch mit Spritzpistole, Zwischenprodukten, und sowohl farblosen als auch gefärbten Endbeschichtungen.

Für weitere Informationen über die Beschichtung mit wasserbasierten Produkten aus unserem Sortiment können Sie unseren Leitfaden anfordern oder konsultieren.

**Sonstige Hinweise**

- Vor dem Gebrauch das Produkt gut aufrühren.
- Wenn das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C gelagert wird, beträgt die Haltbarkeit **18 Monate**.
- Während des Auftrags ist eine Temperatur von mindestens 15°C erforderlich, sowohl für das Produkt als auch für den Untergrund und die Umgebung. Filme, die sich unterhalb dieser Temperatur bilden, weisen chemische und mechanische Beständigkeitseigenschaften auf, die unter dem allgemein erreichbaren Qualitätsstandard liegen.
- Beschichtungsreste (Waschwasser, Spritzkabinenwasser, Altbeschichtung) müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Reste nicht in die Kanalisation entsorgen.
- Die Geräte sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gewaschen werden. Wenn trockene Lackschichten entfernt werden müssen, verwenden Sie **AY---M460**, lassen Sie es über Nacht einwirken und spülen Sie es dann mit Wasser ab.

Was zu tun,...	Zugabe	Verwendungsdosis	
		%	Gramm pro 25 Liter
wenn sich in der Wanne viel Schaum bildet	<b>Entschäumer AY---M420</b>	0,050	12,5
wenn das Produkt zu schnell trocknet	<b>Verzögerer AY---M450</b>	2 - 5	von 500 bis 1250
um die Haltbarkeit eines gebrauchten Produkts wiederherzustellen	<b>Bakterizid AY---M435</b>	0,100	25

Was tun im Falle von...	
Einnahme	Waschen Sie den Mund mit reichlich Wasser ab, wenn die Person bewusst ist. Kein Erbrechen herbeiführen und den Arzt benachrichtigen, wenn unerwünschte Symptome auftreten.
Hautkontakt	Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Waschen Sie die betroffene Körperstelle mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und waschen Sie sie mit reichlich Wasser ab, bis die Substanz vollständig entfernt ist (15-20 Minuten). Bei Auftreten unerwünschter Symptome Arzt benachrichtigen.
Inhalation	Vermeiden Sie das Einatmen von Aerosolen und Stäuben, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen können. Bringen Sie die Person sofort an die frische Luft in einen gut belüfteten Bereich. Bei Auftreten unerwünschter Symptome Arzt benachrichtigen.
Augenkontakt	Gründlich mit Wasser oder Salzlösung waschen. Halten Sie die Augenlider beim Waschen weit geöffnet. Bei Auftreten unerwünschter Symptome Arzt benachrichtigen.



**YM---M101**  
**Produktzertifizierung**  
**CATAS QUALITY AWARD NR. 57/15**



**RENNER ITALIA**

Società per Azioni

**Via Ronchi Inferiore 34**  
**I - 40061 - Minerbio (BO)**

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE**  
**DI PRODOTTO CSEW n° 57/15**

**Si certifica che il ciclo di verniciatura**

**TOP QUALITY AL QUADRATO BIANCO**

composto da

**PRIMER YM- - - M101 +**

(UNA MANO)

**IMPREGNANTE BIANCO YM- - -M097/- -C02 +**

(UNA MANO)

**INTERMEDIO INCOLORE YL- - -M172/- - - - - +**

(UNA MANO)

**FINITURA BIANCA YO-30M397/- -SBN SPRAY**

(DUE MANI - SPESSORE MINIMO 225 MICRON UMIDI CIASCUNA)

è conforme alla EN 927-2 e agli ulteriori requisiti previsti dal regolamento tecnico  
**CATAS QUALITY AWARD COATING SYSTEM FOR EXTERIOR WOOD**

("STABLE" PRODUCTS)  
 rev. 13 del 21.12.2020

16 dicembre 2015

PRIMA EMISSIONE

1 gennaio 2021

EMISSIONE CORRENTE

31 dicembre 2024

SCADENZA

CATAS S.p.A.  
 Iscr. Reg. Imprese Udine  
 nr.iscr. C.F. 01818850305  
 Reg. Impr. UD 20643  
 PIVA 01818850305  
 C.Soc. 984.250,00 Euro i.v.  
 Sede: Via Antica 24/3  
 San Giovanni al Natisone 33048 (UD)  
 cqa@catas.com

dott. Franco Bulian  
 Il direttore

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 e D.Lgs. 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'Intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.