

RESINA F5000

Resina epossidica bicomponente, alto solido, autolivellante a trasparenza cristallina, spessori fino a 7/8 mm per strato

Caratteristiche del prodotto

RESINA F5000 è un rivestimento autolivellante trasparente a base di resina epossidica, ideale per rivestimenti di alto spessore. E' una finitura lucida che si utilizza per la decorazione di pavimenti senza giunte per finiture di alto prestigio ed eleganza. Per una corretta applicazione di RESINA F5000 la temperatura ambientale, e della superficie, non deve essere inferiore ai 15°C, e umidità dell'aria del 60%, poiché, in presenza di basse temperature e alta umidità, si potrebbero prolungare, anche notevolmente, i tempi di reazione dei prodotti e potrebbero manifestarsi anomalie sul risultato finale. Prima dell'applicazione è consigliato misurare, tramite opportuno IGROMETRO, l'umidità di risalita della superficie, che deve essere assente o, comunque, inferiore al 4%.

Campi di Impiego

RESINA F5000 trova impiego come finitura superficiale per decorazioni, disegni, fotografie, oppure per inglobare inserti di alti spessori. E' ideale per ogni tipo di superficie, e può anche essere utilizzata per fissare coloranti, glitter, polveri perlescenti o polveri di alluminio per creare particolari decorazioni e giochi di luce e riflessi. Il rivestimento è resistente alle abrasioni e al passaggio pedonale, anche pesante. Trattandosi di finitura molto lucida, è possibile il verificarsi di opacizzazioni in caso di traffico pesante.

Preparazione del Supporto

Condizione basilare per una buona applicazione di RESINA F5000 è che i sottofondi siano ben asciutti. I supporti, devono essere ben preparati.

Preparazione del Prodotto

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente al momento dell'uso. Miscelare la parte A con la parte B, con agitatore meccanico a bassa velocità, avendo cura che i due elementi siano perfettamente emulsionati, facendo molta attenzione a non incorporare aria durante la miscelazione che potrebbe provocare bolle sulla superficie trattata. È inoltre consigliato, durante la miscelazione, di travasare il prodotto di latta in latta per omogeneizzare maggiormente la miscela.

- *Catalisi:* 100 A + 50 B
- *Diluizione:* non prevista. È possibile diluire in minime percentuali con ETI-ALC.

Modalità di Applicazione

a) RIVESTIMENTO DI SUPERFICI e/o DECORAZIONI

Dopo opportuna preparazione della superficie, asportare accuratamente ogni residuo di polvere, anche tramite utilizzo di panno antistatico. Applicare RESINA F5000 mediante colata, distribuendo il prodotto con spatola americana dentata, in maniera omogenea e uniforme, in ragione di 2 kg/m² per uno spessore di 2mm. Per spessori superiori, calcolare sempre una resa di 1 kg/m² ogni mm di spessore (si consiglia, comunque uno spessore di almeno 2mm). Ripassare con rullo frangibolle per evitare la formazione di bolle che potrebbero restare visibili dopo l'essiccazione. Dopo almeno 12 ore (T=20°C, UR=60%), in caso sia necessaria la seconda colata, carteggiare la superficie, manualmente o tramite apposito strumento, utilizzando una carta abrasiva di grana 600/800. Asportare accuratamente ogni residuo di polvere, anche tramite utilizzo di panno antistatico e applicare con le stesse modalità della prima colata.

Scheda Tecnica n° R 80.12

pag. 2 di 3

Ver. 0.1/0513

È possibile applicare, dopo opportuna carteggiatura utilizzando una carta abrasiva di grana 600/800, la finitura POLYLUX o POLYSAT (scheda tecnica n.° R 78.12), a scopo protettivo e in modo da evitare ulteriori spessori.

b) INGLOBAMENTO DI PIGMENTI COLORANTI, GLITTER E POLVERI etc:

Miscelare nella quantità desiderata, pigmenti, glitter o polveri metalliche, con la RESINA F5000 già catalizzata e, successivamente, colare e distribuire uniformemente F5000 come descritto al punto precedente.

È possibile applicare, dopo opportuna carteggiatura utilizzando una carta abrasiva di grana 600/800, la finitura POLYLUX o POLYSAT, a scopo protettivo. È possibile effettuare colate anche su superfici con pietre, graniglie o tappezzerie, anche in rilievo.

c) INCLUSIONI di DISEGNI, POSTERS, FOTOGRAFIE, etc:

Posizionare e incollare le stampe sulla superficie utilizzando la RESINA F5000, stesa a pennello, catalizzata al momento dell'uso. Dopo almeno 12 ore (T=20°C, UR=60%) ricoprire la superficie con altri strati di RESINA F5000 sino ad inglobare totalmente gli elementi.

Colori di Serie

Trasparente lucido.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di applicazione:* compresa tra +15°C e +35°C
- *Temperatura di esercizio:* compresa tra -20°C e +70°C
- *Temperatura di stoccaggio:* compresa tra +5°C e +30°C
- *Pulizia attrezzi:* con solvente

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODOLOGIA	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico a 20°C (A+B)	UNI EN ISO 2811	Kg/L	1,1±0,05
Residuo secco (A+B)	UNI EN ISO 3251	% (p/p) % (v/v)	100±1 100±1
Viscosità Brookfield a 20°	ASTM D 2196	Cps	800±300
Resistenza alla compressione	DIN 53454	MPa	70
Resistenza alla flessione	DIN 53452	MPa	55
Resistenza alla trazione	SIN 53455	MPa	35
Resilienza	DIN 53453	Nmm/mm ²	9
Modulo elastico	UNI EN ISO 178	MPa	1500
Rapporto di miscela	-	-	100 A + 50 B
Diluizione	-	-	Non prevista.
Resa Teorica		Kg/m ²	1kg/m ² circa per 1 mm di spessore
Spessore		mm	da 2 mm a 8 mm

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163

www.elektapainting.com - customer@gruppongani.com

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)

- *Pot-Life*: 45 min
- *Tempo di essiccazione al tatto*: circa 8 h
- *Tempo di sovrapplicazione*: circa 12-16 h in funzione della temperatura
- *Tempo di apertura al traffico pedonale*: 24-36 h
- *Tempo apertura al traffico leggero*: 48 h
- *Tempo di apertura al traffico pesante*: 72 h
- *Completo indurimento della superficie*: 7 gg.

Confezioni

- kit 1,5 kg (1kg A + 0,5kg B)
- kit 7,5 kg (5kg A + 2,5kg B)

Si consiglia, prima dell'utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163
www.elektapainting.com - customer@gruppogani.com