



YO-xxC317 Pigmentato

AQUARIS Finitura Pigmentata all'acqua Tixotropica per esterno di elevata bagnabilità e resistenza all'acqua

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caratteristiche salienti del prodotto:

• Ottima bagnabilità	• Ottima resistenza all'acqua
• Ottima distensione	• Ottima copertura
• Colori RAL secondo mazzetta K-7 della RENNER	

Versioni:

YO-05C317/Rxxxx	05 gl RAL xxxx	YO-15C317/Rxxxx	15 gl RAL xxxx	YO-30C317/Rxxxx	30 gl RAL xxxx
YO-45C317/Rxxxx	45 gl RAL xxxx	YO-60C317/Rxxxx	60 gl RAL xxxx		

Uso consigliato:	<ul style="list-style-type: none"> Finestre Schermi oscuranti Portoncini d'ingresso 	<ul style="list-style-type: none"> Mobili per giardino Gazebo Balconi 	<ul style="list-style-type: none"> Travi sotto-tetto Perlinature per esterno Staccionate
Metodo di applicazione:	Spruzzo manuale e automatico, sia airless che airmix, con e senza elettrostatica.		
Preparazione del prodotto:	Diluire con acqua di rete dal 2 al 10% in funzione delle caratteristiche del sistema di applicazione		

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	Verdi	39 ± 2
	Bianchi	45 ± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	Da 1,05 a 1,15	
pH	tra 8,5 e 9,5	
Viscosità Brookfield (mPas)	27000 ± 1000	

Caratteristiche Applicative

Verticalità massima (µm umidi)	275 µm
N. consigliato di mani	da 1 a 2 mani
Quantità consigliate per mano	min: 175 µm max: 275 µm
Intervallo tra le mani	min: 2 h max: 4 h
Resa metrica (m ² /litri)	da 5 a 3

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 23°C e UR% tra 45 e 65: 250 µm	
Accatatabile in verticale	24-36 ore

Essiccazione in tunnel: 250 µm		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	T.A.	15 minuti
Aria Laminare	30°C	90 minuti
Raffreddamento	T.A.	15 minuti
Accatatabile in verticale	all'uscita del forno	

Preparazione del substrato:

Il legno deve essere trattato precedentemente con un impregnante all'acqua con/senza una mano di intermedio/fondo all'acqua per esterno della gamma AQUARIS.

Istruzioni applicative:	Diluizione %	Ugello	Pressione Aria (bar)	Pressione Vernice (bar)
Pistola a tazza	6 - 10	da 2 a 2,5	circa 4	--
Airmix	2 - 6	11- 13	da 0,5 a 1	da 80 a 120
Airless	2 - 6	11- 13	--	da 80 a 120

Si consiglia l'impiego di un preriscaldatore tra 30 e 40°C per garantire una costanza qualitativa nel l'arco dell'anno.

Materiale d'imballaggio:

Deve essere idoneo a venire a contatto con films di vernici all'acqua. Evitare polistirolo, PVC e cartoni ondulati.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY---M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
per aumentare la resistenza chimica e l'accatastamento	YC---M408	0,500 - 2	da 125 a 500
per ripristinare la conservabilità di un prodotto usato	AY---M435	0,100	25
per aumentare la tixotropia o la viscosità del prodotto	AY---M455	0,100 - 0,400	da 25 a 100
se compaiono delle schivature da inquinamento ambientale	AY---M457	0,200 - 1	da 50 a 250