



YM---C087

AQUARIS Impregnante Lasur all'acqua per esterno - Incolore

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Contiene assorbitori UV e catturatori di radicali per aumentare la resistenza all'esterno • Contiene fungicidi 	<ul style="list-style-type: none"> • Buona copertura • Contiene una cera per aumentare la resistenza all'acqua • Idoneo per legni di conifera o latifoglie povere di tannino
---	---

Versioni:

YM---C087/-----	Incolore			
------------------------	----------	--	--	--

Uso consigliato:	<ul style="list-style-type: none"> • Travi sotto-tetto • Perlinature per esterno • Staccionate 		
Metodo di applicazione:	Pennello, vasca ad immersione, spruzzo		
Preparazione del prodotto:	Pronto all'uso. La versione incolore necessita di manutenzione frequente. Per aumentare la durata, colorare con le paste della serie EY---470/Txx (ossidi di ferro trasparenti) o con le paste coprenti EY---M460/XYX.		

Caratteristiche Chimico-Fisiche a 23°C

Residuo solido (%)	30 ± 1
Peso Specifico (g/cm ³)	1,025 ± 0,010
Viscosità DIN 2 (s)	55 ± 3
pH	tra 8,0 e 8,6

Caratteristiche Applicative

N. consigliato di mani	due
Quantità consigliate per mano	min: 80 g/m ² max: 100 g/m ²
Intervallo tra le mani	2-4 h
Resa metrica (m ² /litro)	da 8 a 12

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 23°C e UR% tra 45 e 65: 65 g/m²	
Accatastabile in verticale	6 ore
Carteggiabile/Spazzolabile	24 ore

Essiccazione in tunnel: 65 g/m²		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	T.A.	15 minuti
Aria Laminare	30°C	45 minuti
Raffreddamento	T.A.	15 minuti
Accatastabile in verticale	all'uscita del forno	
Carteggiabile/Spazzolabile	4 ore	

Preparazione del legno:

Il legno deve essere trattato precedentemente con un impregnante all'acqua per esterno della gamma AQUARIS. Per ridurre le variazioni di colore del substrato, pre-trattare con YM---M099. Per aumentare la resistenza ai funghi, pre-trattare il legno con YM---M101.

Istruzioni applicative:

Vasca ad immersione: utilizzare esclusivamente vasche in acciaio inox (es. AISI 304). Pennello per prodotti all'acqua (senza parti metalliche a base di ferro).

Carteggiatura: Manuale: • (220-240) Orbitale: • (220-240) Automatica: Spazzolatrice: • (220-240)

Sovraverniciatura:

Per aumentare la durata all'esterno, applicare 1-2 mani di finitura colorata all'acqua per esterno della gamma AQUARIS (es. RC2030 o RC 3030 o un colore della serie YO-30C318/Txx).

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 18.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY---M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
se si forma molta schiuma nella vasca	AY---M423	0,50	125
se il prodotto asciuga troppo rapidamente	AY---M450	2 - 5	da 500 a 1250
per ripristinare la conservabilità di un prodotto usato	AY---M435	0,100	25
per ripristinare lo scorrimento di un prodotto usato	AY---M447	1 - 2	da 250 a 500