



JO-00M294

Fondo Finitura Acrilico Effetto Legno Naturale

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Protegge il legno lasciandone inalterato l'aspetto opaco naturale • Film incolore • Resistente all'ingiallimento • Non solleva il pelo del legno 	<ul style="list-style-type: none"> • Uniforma leggere differenze di colore tra parti diverse dello stesso supporto • Ideale per la verniciatura di legni chiari, quali abete, acero, betulla etc., quando viene richiesta una verniciatura che lasci l'aspetto naturale del legno inalterato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versioni:

JO-00M294	0 Gloss
-----------	---------

Usò consigliato:	• Parti piane, sia in massello che impiallacciate									
Metodo di applicazione:	Spruzzo									
Preparazione del prodotto:	<table> <tr> <td>a peso:</td> <td>JO-00M294</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>catalizzatore:</td> <td>FC-M070</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>diluyente:</td> <td>DF-M008</td> <td>50</td> </tr> </table>	a peso:	JO-00M294	100	catalizzatore:	FC-M070	10	diluyente:	DF-M008	50
a peso:	JO-00M294	100								
catalizzatore:	FC-M070	10								
diluyente:	DF-M008	50								

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	13±1
Peso Specifico (g/cm ³)	0,95 ± 0,03
Viscosità DIN 4 (s) a 20°C	65±5

Caratteristiche Applicative

Quantità consigliate per mano	max: 150 g/m ²

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²	Essiccazione in tunnel: 100 g/m²	
	Temperatura	Tempo
Fuori polvere	Ambiente	15'
Fuori impronta	50°C	50'
Sovraverniciabile	Ambiente	15'

Preparazione del substrato: Applicabile direttamente su legno grezzo ben carteggiato.

Induritori alternativi:

FC---M072 al 10%	Più rapido di essiccazione
------------------	----------------------------

Note ed avvertenze

Non idoneo per uso su legni scuri o tinteggiati noce.

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.