

# Capatect-Fugendichtband 2D 054/00

Einseitig selbstklebende, vorkomprimierte Fugendichtbänder aus Polyurethan-Weichschaum mit imprägnierten Seitenflächen



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zur schlagregensicheren Abdichtung aller Anschlußfugen zwischen Capatect-WDV-Systemen und anschließenden Bauteilen, wie Fenster, Balkone, Dachgesimse usw.  
**054/00:** Fenster- und Fensterbank-Anschlußfugen, Breite 2–6 mm  
**054/01:** Anschlußfugen an angrenzende Bauteile, Breite 5–12 mm

Eigenschaften

- Prüfzeichen: Z-56.212-3160
- geringe Kompressions-Rückstellkraft
- Anpassung an Fugen mit großen Maßtoleranzen
- keine spezielle Vorbehandlung der Fugenflanken (z. B. Primer) erforderlich
- verträglich mit Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- einfach zu bearbeiten mit Schere und Spachtel
- alterungsbeständig gemäß DIN 18542
- witterungsbeständig gemäß DIN 18542
- überputzbar und überstreichbar
- Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542

Farbtöne

Anthrazit

Lagerung

Trocken und kühl. Mindestens 1 Jahr.

Technische Daten

Polyurethan-Weichschaum mit imprägnierten Seitenflächen.

- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  $s_d H_2O$ : < 0,5 m, Wasserdampfdiffusionsoffen
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis 90 °C
- Baustoffklasse: Baustoffklasse B1, schwerentflammbar nach DIN 4102

Produkt-Nr.	Typ	Länge	Rollenbreite	für Fugenbreiten	Verpackung
<b>054/00</b>	2D	18,0 m	15 mm	2–6 mm	5 Rollen à = 18,0 m = 90,0 m
<b>054/01</b>	2D	9,0 m	15 mm	5–12 mm	5 Rollen à = 9,0 m = 45,0 m



## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Fugenflanken müssen sauber, vollkantig und frei von Ölen, Fetten sowie lose anhaftenden Teilen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<b>Verarbeitungstemperatur:</b> Die „Aufgehzeit“, d. h. die Zeit bis zur völligen Expansion des Fugenbandes, ist nahezu temperaturunabhängig. Sie beträgt unter bauüblichen Bedingungen ca. 10 Minuten.
Applikation	Der Bandtyp ist entsprechend der Fugenbreite zu wählen.  Das Fugendichtband wird unmittelbar von der Rolle auf den Verlegeuntergrund (Fensterrahmen o. ä.) angesetzt, indem die Schutzfolie abschnittsweise von dem Selbstkleberücken abgezogen wird. Die Außenflanke soll dabei mit der vorgesehenen Fluchtlinie der Dämmplatten-Oberfläche übereinstimmen.  Die Dämmplatten sind beim Ansetzen kräftig gegen das Dichtband zu pressen, so dass das Band wieder nahezu auf Ausgangsdicke komprimiert wird. Zuschnitte sind stumpf zu stoßen. Für Ecken das Band abschneiden und stumpf anstoßen, nicht um die Ecken herumführen.  Beim Armieren ist die Armierungsschicht lückenlos auch über das Fugendichtband zu führen. Zur Vermeidung unkontrollierter Abrisse der Armierungsschicht, längs der Bauteil-Oberfläche, ist der noch plastische Mörtel mit einem Trennschnitt zu trennen. Dasselbe ist sinngemäß bei der Ausbildung der Strukturputz-Oberflächen zu wiederholen.

## Hinweise

KundenServiceCenter	Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
---------------------	---

### Technische Information Nr. 054/00 · Stand: Mai 2014

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88