

Stucco P 35

*Stucco tipo P35 in polvere a presa
per giunti di lastre in cartongesso*

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| DESCRIZIONE PRODOTTO | Stucco a presa in polvere per la realizzazione dei giunti con banda pregy |
| COMPOSIZIONE | Formulazione a base di gesso |
| TIPO DI STUCCO | In polvere a presa |
| CERTIFICAZIONE | Marcatura CE, prodotto conforme a normativa A3-EN 13963 |
| COLORE | Bianco |
| CODICE CONFEZIONAMENTO | P3505A sacco da 5 Kg 00976 sacco da 10 Kg 01150 sacco da 25 Kg |
| DURATA | 9 mesi, in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore) |
| QUANTITATIVO MEDIO | 0,38 [kg/mq] |
| RAPPORTO D'IMPASTO 1° mano/mani successive | 0,55 [lit/Kg] / 0,60 [lit/Kg] |
| TEMPO DI LAVORABILITA' (*) | 120 minuti |
| TEMPO DI PRESA (*) | 160 minuti |
| MINIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO | > 5 [°C] |
| MASSIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO | < 40 [°C] |
| CLIMA | Freddo e temperato |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO | A1 |
| APPLICAZIONE | Cantieri medio grandi |
| UTILIZZO | - Mix manuale o con miscelatore a basso numero di giri (<800 giri/minuto) - Pulire gli utensili prima dell'uso - In ambienti chiusi - Con tutte le lastre ad eccezione delle SB - Riempimento e finitura dei giunti - Con banda di rinforzo - Stuccatura delle teste delle viti |
| MESSA IN OPERA | Applicazione manuale |

(*) I tempi di lavorabilità e i tempi di presa dipendono dalle condizioni di temperatura e umidità del cantiere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 13963.

TIPO DI STUCCO secondo gli ITT (Initial Type Test): 3B.

IMPIEGO: Stucco in polvere a presa, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento di riempimento e finitura manuale dei giunti con nastro di

rinforzo ed in ambienti chiusi. Particolarmente adatto per cantieri medio grandi e temperature medie. Ideale per il trattamento dei giunti: lastra lastra, lastra strutture esistenti, dissimulazioni di viti. Il nastro in carta microforata è raccomandato.



Contatti
Siniat S.p.A.
Via Winckelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.com

an etex company