

# Stucco P25

*Stucco tipo P25 in polvere a presa  
per giunti di lastre in cartongesso*

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.

## Dati tecnici

DESCRIZIONE PRODOTTO	Stucco a presa in polvere per la realizzazione dei giunti con banda pregy
COMPOSIZIONE	Formulazione a base di gesso
TIPO DI STUCCO	In polvere a presa
CERTIFICAZIONE	Marcatura CE, prodotto conforme a normativa A3-EN 13963
COLORE	Bianco
CODICE CONFEZIONAMENTO	P2505A sacco da 5 Kg 28781 sacco da 10 Kg
DURATA	9 mesi, in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore)
QUANTITATIVO MEDIO	0,38 [ kg/mq]
RAPPORTO D'IMPASTO 1° mano/mani successive	0,55 [ lit/Kg] / 0,60 [lit/Kg]
TEMPO DI LAVORABILITA' (*)	30 minuti
TEMPO DI PRESA (*)	60 minuti
MINIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO	> 5 [°C]
MASSIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO	< 40 [°C]
CLIMA	Freddo e Temperato
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A1
APPLICAZIONE	Cantieri medio piccoli
UTILIZZO	- Mix manuale o con miscelatore a basso numero di giri (<800 giri/minuto) - Pulire gli utensili prima dell'uso - In ambienti chiusi - Con tutte le lastre ad eccezione delle SB - Riempimento e finitura dei giunti - Con banda di rinforzo - Stuccatura delle teste delle viti
MESSA IN OPERA	Applicazione manuale

(\*) I tempi di lavorabilità e i tempi di presa dipendono dalle condizioni di temperatura e umidità del cantiere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
UNI EN 13963.

TIPO DI STUCCO secondo gli ITT

(Initial Type Test): 3B.

IMPIEGO: Stucco in polvere a presa rapida, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento di riempimento e finitura manuale dei giunti con nastro di rinforzo ed in ambienti chiusi. Particolarmente

adatto per cantieri medio piccoli e temperature medie. Ideale per il trattamento dei giunti: lastra lastra, lastra strutture esistenti, dissimulazioni di viti. Il nastro in carta microforata è raccomandato.



**Contatti**  
Siniat S.p.A.  
Via Winckelmann, 2  
20146 Milano  
Tel. +39 02 42415.1  
Fax +39 02 42415.350  
siniat.italia@siniat.com

[www.siniat.com](http://www.siniat.com)

an etex company