



RED PANDA® Specifiche tecniche



RISSGRUND COMPACT

Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- Fondo consolidante e riempitivo secondo il foglio di istruzioni 19 della norma BFS, Classe A1 corrisponde a $< 250 \mu\text{m}$ - valore caratteristico secondo DIN EN 1062-7
- Per microcavillature, fessurazioni e crepe da ritiro superficiale
- Priva di tensione e resistente agli alcali
- Aperto alla diffusione
- Universalmente utilizzabile con pitture ai silicati, alle resine siliconiche e in emulsione.
- Capacità di riempimento, stabile, che favorisce l'adesione
- Diluendolo con una percentuale del 5% di RED PANDA® HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND RED PANDA® RISSGRUND COMPACT può essere portato alla consistenza di un velo stendibile (1l per 20 kg)
- per esterni e interni

Materiale

Ambito di applicazione:

Esterni e interni, su superfici portanti nuove e datate. Come fondo per la successiva verniciatura con pitture ai silicati, alle resine siliconiche e in emulsione.

Base del legante:

Bianco speciale a dispersione di

Tonalità di

resina sintetica

colore: Solidi:

Ca. 68,5 %

Peso specifico: valore

1,62 g/cm³

pH: Diluente

Ca. 8

Viscosità:

RED PANDA HYDRO-HAFT- & TIERGRUND

Compatto, tissotropico

Specifiche tecniche

RED PANDA® RISSGRUND COMPACT

Proprietà di rivestimento

Trattamento	Con pennello, spazzola o rullo. Il miglior effetto di rimozione delle crepe si ottiene utilizzando una spazzola. Su substrati ruvidi o strutturati, Rissgrund compact può essere applicato mediante un rullo. Non applicare il prodotto in condizioni di luce solare intensa, forte vento, alte temperature estive, umidità estremamente elevata, nebbia e pioggia. Se necessario, applicare reti o teloni per impalcature. Prestare attenzione in caso di rischio di gelate notturne.
Substrato	La parte da trattare deve essere pulita, asciutta e portante. Se necessario, pretrattare con RED PANDA® HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND. Per la preparazione e l'applicazione del substrato, attenersi alle norme VOB, Parte C, DIN 18363 e alle corrispondenti schede BFS.
Struttura del rivestimento:	A seconda della struttura della crepa, dell'effetto della boiacca e dello spessore desiderato dello strato, RED PANDA® RISSGRUND COMPACT può essere applicato 1 o 2 volte non diluito. Diluendolo con il 5% di RED PANDA® HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND (1 l di HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND per 20 kg di RISSGRUND COMPACT) RED PANDA® RISSGRUND COMPACT può essere adattato al grado di consistenza del rivestimento.
Consumo per rivestimento:	Ca. 600 - 800 g/m ² per mano su substrato liscio. Su superfici ruvide in misura proporzionalmente maggiore. Il consumo esatto deve essere determinato da un procedimento di verniciatura di prova.
Temperatura di lavorazione:	Almeno + 5 °C per l'aria e il substrato durante l'applicazione e la fase di asciugatura.
Asciugatura:	A circa + 20 °C e 65 % di umidità relativa. Dopo circa 8-10 ore la superficie è asciutta e può essere tinteggiata. L'elevata umidità dell'aria, le basse temperature e il ridotto ricambio d'aria prolungano i tempi di polimerizzazione e asciugatura. In linea di principio, è necessario adottare misure di protezione adeguate (ad es. protezione dalla pioggia) sulle superfici delle facciate da trattare o da realizzare in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Sfumabilità:	Con il 5% di colori solidi e tintometrici Allcolor. È possibile che, a causa della tonalità, si verifichino deviazioni nelle caratteristiche tecniche, anche per quanto riguarda i conservanti. Stabilità del colore: Gli agenti atmosferici, l'umidità, i raggi UV e i depositi possono alterare la superficie del rivestimento. Sono possibili variazioni di colore. Il processo di mutamento è dinamico ed è influenzato dalle condizioni climatiche e dall'esposizione. Si applicano le rispettive normative nazionali vigenti, i prospetti informativi, ecc. Precisione del colore: Le condizioni atmosferiche e dell'oggetto influenzano la precisione del colore e l'uniformità della tonalità. Si raccomanda di evitare in ogni caso le seguenti condizioni: a. comportamento di assorbimento non uniforme del substrato b. variazione dell'umidità nel substrato della superficie c. alcalinità fortemente variabile e/o costituenti del substrato in alcuni punti d. luce solare diretta con aree d'ombra ben definite sul rivestimento ancora umido. Lisciviazione delle sostanze complementari: Nel caso di rivestimenti non ancora completamente asciutti, la contaminazione da acqua, ad es. rugiada, nebbia o pioggia dissolvono le sostanze complementari dal rivestimento e si accumulano sulla superficie. L'effetto è visibile in misura variabile a seconda dell'intensità della tonalità. Ciò non influisce sulla qualità del prodotto. Gli effetti scompariranno con il susseguirsi degli agenti atmosferici.
Pulizia degli attrezzi:	con acqua subito dopo l'utilizzo.

Specifiche tecniche

RED PANDA® RISSGRUND COMPACT

Informazioni generali

Conservazione:	Fresco, ma non gelido.
Durata massima di conservazione:	Min. 12 mesi dalla data di riempimento (vedi confezione aggiuntiva) nel contenitore originale sigillato se conservato in modo corretto e conforme ai requisiti tecnici.
Confezione:	20 kg
Ingredienti: VdL RL01:	Dispersione di resina sintetica, pigmento bianco, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi, conservante, BIT/MIT.
Sicurezza:	Rispettare la scheda di sicurezza.
Contrassegno:	Non soggetto a etichettatura secondo l'Ordinanza sulle sostanze pericolose.
Codice prodotto:	BSW20
Valore limite UE:	Valore limite UE per categoria di prodotto A/c: 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene un massimo di 40 g/l di COV.
Smaltimento:	Riciclare solo i contenitori vuoti. I residui di materiale possono essere essiccati e smaltiti come rifiuti di cantiere o con i rifiuti domestici. Consegnare i contenitori con i residui di materiale liquido presso un punto di raccolta per le vernici usate.
Nota ai sensi del CLP:	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Attenzione! Durante la nebulizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non aspirare l'aerosol o la nebbia. Utilizzare il filtro combinato A2/P2 durante le operazioni di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante per l'impiego della pittura. Assicurare un'accurata ventilazione durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non consentire l'infiltrazione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Consulenza per gli allergici all'isotiazolinone disponibile al numero di telefono: +49(0)2058/789-0.