

CapaWeiss Ultra ORIGINAL

Pittura lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco



Descrizione del Prodotto

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Descrizione | Pittura per interni lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco | |
| Campo di Applicazione | Pittura lavabile e traspirante per interni idonea per la protezione e la decorazione di tutte le superfici nuove e per la manutenzione di pareti pitturate. CapaWeiss Ultra si contraddistingue per la finitura superopaca, l'ottimo punto di bianco e la copertura migliorata. | |
| Proprietà del materiale | <ul style="list-style-type: none"> ■ Finitura superopaca ■ Ottima copertura ■ Ottimo punto di bianco ■ E.L.F., priva di solventi e plastificanti ■ Permeabile al vapore acqueo ■ Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti ■ Colorabile in tinte pastello con il sistema ColorExpress | |
| Imballaggi | Confezioni da 5l e 14 l. | |
| Colori | CapaWeiss Ultra è tinteggiabile con il sistema ColorExpress. Per individuare eventuali errori di coloritura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto). | |
| Opacità | Superopaca - $G \leq 5$ a 85° L'opacità può variare in funzione della tipologia di supporto. | |
| Magazzinaggio | Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno. | |
| Dati tecnici | <p>Secondo EN 13300</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasione ad umido: ■ Rapporto di contrasto: ■ Dimensione massima delle cariche: ■ Densità: ■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: | <p>Classe 3 Classe 1 (per una resa di 5,5 m²/l) <100 µm; Fine Circa 1,5 kg/l Sd < 0,1 m Classe V1 - Alta</p> |



Applicazione

| | |
|----------------------------|---|
| Supporti idonei | Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate. I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione. |
| Preparazione del substrato | <p>Supporti minerali, sabbianti o sfarinanti Applicare preventivamente una mano di fondo con Acryl-Hydrosol o Acryl-Konsolidierung. Qualora necessario è possibile prevedere l'applicazione di una mano di fondo pigmentato tipo InnenGrund o HaftGrundEG.</p> <p>Intonaci interni a base di calce-cemento e cemento Su intonaci molto porosi e assorbenti applicare preventivamente una mano di fondo Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Su intonaci spolveranti applicare Acryl-Hydrosol.</p> <p>Intonaci a base di gesso Nel caso fosse necessario carteggiare gli intonaci a base di gesso, spolverarli, quindi applicare una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung, Capaplex-s, CapaSol RapidGrund o Acryl Hydrosol in funzione dello stato delle superfici. Qualora necessario è possibile prevedere l'applicazione di una mano di fondo pigmentato tipo InnenGrund o HaftGrundEG.</p> <p>Pannelli di gesso e pannelli in cartongesso Carteggiare le bave da stuccatura, rimuovere la polvere e consolidare i supporti carteggiati con Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Qualora necessario è possibile prevedere l'applicazione di una mano di fondo pigmentato tipo InnenGrund o HaftGrundEG. Sui pannelli contenenti sostanze idrosolubili coloranti può rendersi necessaria una mano di fondo antimacchia con IsogrundUltra.</p> <p>Calcestruzzo Eliminare eventuali residui di distaccanti e sostanze farinose e sabbiose. Applicare preventivamente una mano di fondo con Acryl-Hydrosol o Acryl-Konsolidierung. Qualora necessario è possibile prevedere l'applicazione di una mano di fondo pigmentato tipo InnenGrund o CapaGrund Universal</p> <p>Calcestruzzo cellulare Applicare una mano di fondo con Capaplex-s o CapaSol RapidGrund diluiti come da indicazione delle rispettive ST.</p> <p>Rivestimenti stabili con pitture in dispersione e rivestimenti sintetici-organici In presenza di smalti o vernici è consigliato irruvidire le finiture, pulire accuratamente e quindi procedere con l'applicazione. In alternativa si può prevedere l'applicazione di un fondo di collegamento pigmentato tipo InnenGrund o HaftGrund EG. Su rivestimenti opachi e poco assorbenti, il materiale può essere applicato direttamente. Per i colori intensi o scuri e su grandi superfici contigue, o in presenza di luce radente si consiglia comunque una mano di fondo pigmentato con HaftGrund EG InnenGrund.</p> <p>Rivestimenti non portanti Asportare completamente il rivestimento, quindi pulire accuratamente le superfici. Sulle superfici poco assorbenti e lisce applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su superfici molto porose, sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo con AcrylKonsolidierung.</p> <p>Carta da parati Eliminare completamente. Togliere colla e residui di carta da macero mediante lavaggio. Applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su parati vinilici effettuare una prova di compatibilità del materiale.</p> <p>Superfici con macchie da nicotina, acqua, fuliggine o grasso Lavare le contaminazioni da nicotina, macchie di fuliggine o di grasso con acqua e detergente domestico sgrassante e lasciare asciugare bene. Pulire macchie d'acqua asciutte mediante spazzolatura a secco oppure utilizzando un detergente alcalino. Applicare quindi una o due mani di fondo isolante con Isogrund Ultra.</p> <p>Superfici infestate da muffa Lavare le superfici con Capatox, eliminare lo strato di muffa o di funghi risciacquare e lasciare asciugare bene. Applicare una mano di fondo in base al tipo e alle condizioni del substrato. In presenza di superfici molto contaminate è consigliabile eseguire il lavoro con il prodotto più idoneo della Linea Indeko. In questo caso occorre osservare le leggi e le disposizioni delle autorità (p.es. i regolamenti riguardanti agenti biologici e sostanze pericolose).</p> |
| Preparazione del materiale | Mescolare bene prima dell'uso. |
| Metodo di applicazione | Pennello, rullo a pelo corto e apparecchi di spruzzatura. |
| Diluizione | 15-20% con acqua. |
| Consumo/Resa | Circa 80-100 ml/m ² , 10-12 m ² /l per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti. Il consumo può variare in funzione della tipologia di strumento utilizzato, del potere assorbente e della ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. |

SCHEDA TECNICA CapaWeiss Ultra ORIGINAL

| | |
|---|--|
| Condizioni di applicazione | Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. |
| Essiccazione/Tempo di essiccazione | A +20 °C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 24 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. |
| Pulizia degli utensili | Subito dopo l'uso con acqua. |
| Applicazione con sistema di spruzzatura | Airless Ø Ugello: 0,38-0,48 mm (0,015-0,019") Pressione: 160-190 bar Angolo di spruzzatura: 50 ° Filtro: 60 mesh |
| Nota | Per evitare aloni e segni di ripresa, eseguire l'applicazione bagnato su bagnato in un'unica passata. A causa dell'influenza di svariati fattori, non è sempre possibile escludere a priori segni di riparazioni e ritocchi sulla superficie. Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione da gelo, condense e polverosità. |

Avvertenze

| | |
|---|--|
| Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione) | Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza |
| Smaltimento | Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili. |
| Valore limite Europeo per il contenuto in VOC | Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC. |
| Ulteriori informazioni | Voci di capitolato CapaWeiss Ultra ORIGINAL Pittura lavabile e traspirante con elevato punto di bianco. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di idropittura superopaca bianca avente classe di lavabilità L3 e classe di copertura C1 (per una resa di 6,5 mq/l) secondo EN 13300. Classe V1 (alta) di permeabilità al vapore secondo UNI EN ISO 77832, spessore di aria equivalente sd <0,1 m. Diluibile con acqua al max 15-20%, con una resa di 10-12 mq/l e sovrapplicabile dopo 4 ore. Contenuto massimo di VOC 1 g/l, esente da solventi e plastificanti e conservanti ELF Plus. |

Aggiornamento: giugno 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it