




Scheda tecnica



FULLPAINT EXTRA

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE PER ESTERNI ED INTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Speciale idropittura murale traspirante idrorepellente opaca. Da evidenziare le ottime caratteristiche di copertura, aderenza, idrorepellenza e traspirabilità.

CAMPI DI IMPIEGO

SUPERFICI INTERNE:

essendo un prodotto idrorepellente, risulta ottimo per bagni e cucine, stabilimenti alimentari, caseifici, intonaci di piscine coperte ecc.

SUPERFICI ESTERNE:

per colorare e proteggere opere murarie civili ed industriali, previa preparazione del sottofondo se necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE:	bianco
PESO SPECIFICO A 20° C:	$1,60 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
VISCOSITA':	pasta tixotropica
LEGANTE:	speciali polimeri in soluzione acquosa
C.O.V. (componenti organici volatili):	dir. CEE 2004/42 cat A Ba/c valore limite 40 gr/l; FULLPAINT EXTRA contiene meno di 6 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

SUPERFICI INTERNE

INTONACO O CARTONGESSO NUOVO: asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasante o stucco apposito. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di FULLPAINT EXTRA.

INTONACO O CARTONGESSO GIA' DIPINTI: pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con rasante o stucco apposito. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND. In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con un risanante antibatterico. In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di FULLPAINT EXTRA.

SUPERFICI ESTERNE

INTONACO VECCHIO GIA' DIPINTO: spazzolare e spolverare accuratamente il supporto. Applicare una mano di fissativo consolidante RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di FULLPAINT EXTRA.

INTONACO NUOVO: spolverare ed applicare una mano di sottofondo idoneo per esterno RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di FULLPAINT EXTRA.

ATTREZZI

Pennello, rullo, spruzzo. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.



Scheda tecnica

FULLPAINT EXTRA

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE IDROREPELENTE PER ESTERNI ED INTERNI

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua. Per applicazione a pennello diluire 60% sul volume, circa 0,6 litri ogni litro di prodotto. Per applicazioni a rullo diluire 50% sul volume, circa 0,5 litri ogni litro di prodotto. Per applicazione a spruzzo, la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

RESA CON DUE MANI

Circa 6 – 10 mq con 1 litro in base al tipo di supporto.

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 48 ore.

AVVERTENZE E METODI DI APPLICAZIONE

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Secchi in plastica contenenti 15 litri.