

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDSOROBIANCO_00
	ORO BIANCO	Revisione	00
		Data	08/01/2024

1. DESCRIZIONE

E' una finitura decorativa all'acqua con **Polveri Metalliche e Resine**, che riproduce l'effetto **ARGENTO METALLICO** anche su ampie superfici.

2. IMPIEGO

Può essere applicato su prodotti a calce come **SEGUI IL TUO ISTINTO** e **MARMORINO 2020** o su fondi acrilici. Si applica a spugna, pennello, rullo o anche a spatola di acciaio in funzione dell'effetto che si vuole ottenere. Già con una mano si ottiene un'ottima lucentezza, copertura, adesione e lavabilità.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ideale come finitura da applicare direttamente su **PIETRA SPACCATA**, **PIETRA ZEN**, **PIETRA BAMBOO**, **PIETRA LEVIGATA** o **MARMORINO 2020**.

In caso di altre superfici procedere con una rasatura e lisciatura a stucco, isolare con un fondo isolante, quindi applicare **ORO BIANCO**.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Il prodotto si presta a molteplici metodologie di applicazione e l'utilizzo di vari attrezzi in funzione della finitura che si vuole ottenere. Di seguito riportiamo quelle valutabili come le più ricorrenti, ma che non vogliono essere vincolanti.

Su **PIETRA SPACCATA**, **PIETRA ZEN** e **PIETRA BAMBOO** si può applicare con il pennello PE3, se ritenuto opportuno ripassare a prodotto ancora fresco con la spugna PE7 per uniformare la stesura e rendere più riflettente la superficie.

Su finiture lisce come **PIETRA LEVIGATA** e **MARMORINO 2020** applicare con rullo PE13 e quindi ripassare con il frattazzo inox **KIT/NUDO**, per appiattare, uniformare e rendere più riflettente la superficie.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

Il prodotto è già lavabile senza alcuna protezione supplementare, usando **LATTE DETERGENTE** (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: **www.giorgiograesan.it**

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDSOROBIANCO_00
	ORO BIANCO	Revisione	00
		Data	08/01/2024

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso.
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Base ARGENTO
Utensili	Pennello PE3 – Rullo PE13 – Spugna PE7 – Spatola KIT/NUDO
Primer	
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1
Tempo di asciugatura	6 - 8 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	18 - 24 ore a 20°C
Protettivo	
Lavabilità	Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto VETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
ORO PURO	10 mq/litro ma varia in funzione della superficie

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche metalliche
Peso specifico	1,10 ± 0,05 Kg/litro
Ph	>8,0 – 8,5 dopo 30 giorni
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC: 4,85% - 53,35 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	62 ml – 750 ml

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.