

Capalac PU-Härter

Additivo per smalti alchidici per accelerarne l'essiccazione e migliorarne la resistenza chimica e meccanica.



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Idoneo come additivo per tutti i tipi di smalti alchidici, ad eccezione degli smalti alchidici in emulsione acquosa, da aggiungere in quantitativi 5 - 15% in volume. Per esterni ed interni.
Proprietà del materiale	■ Accelera l'essiccazione fino al 40% ■ Migliora la resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche
Tipo di prodotto/Veicolo	Isocianato.
Imballaggi	Confezioni da 0,5 litri.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma la riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse e lontano da fiamme libere e sorgenti di scintille. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	■ Densità: Ca. 0,98 kg/l
Nota	L'additivo è incolore e riduce il potere coprente degli smalti, a seconda della quantità di additivazione. La viscosità diminuisce leggermente. Il grado di brillantezza delle finiture semilucide/satinate aumenta leggermente. Solo per uso professionale!

Applicazione

Preparazione del materiale	Per applicazione a pennello o rullo aggiungere il 5 - 10% in volume di additivo nello smalto, a seconda dell'aumento della velocità di essiccazione desiderata e della durezza finale, miscelando accuratamente. Quantità massima di additivo per applicazione a spruzzo: 15% in volume. <u>Nota:</u> in generale non aggiungere più del 15% in volume. Non aggiungere più del 5% in volume se si utilizza Capalac Dickschichtlack. Prestare particolare cura nella miscelazione di Capalac PU-Härter nello smalto di base: una cattiva omogeneizzazione provocherebbe opacità/brillantezza non uniforme e proprietà chimico-fisiche non conformi alle specifiche.
Lavorabilità	Pot Life: A +20 °C: 8 ore. <u>Nota:</u> la fine del pot life non è facilmente visibile.



Essiccazione/Tempo di essiccazione	Accelerazione dell'essiccazione A + 20 °C e 65% di umidità relativa. Con riferimento al tempo di essiccazione indicato per i relativi prodotti, esso si riduce notevolmente con i seguenti margini corrispondenti alle quantità di prodotto aggiunto: Aggiunta del 5% in volume: riduzione di ca. 20% Aggiunta del 10% in volume: riduzione di ca. 30% Aggiunta del 15% in volume: riduzione di ca. 40%
Avvertenze	
Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali. Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. <i>Uso ristretto agli utilizzatori professionali.</i>
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato Capalac PU-Härter Additivo essiccativo per smalti alchidici altosolidi a solvente per riduce i tempi di essiccazione e migliorare la resistenza chimica e meccanica.

Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it