

Capacryl PU-Matt

Smalto acrilpoliuretano opaco



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Smalto all'acqua opaco a base di resina acrilpoliuretano, idoneo per l'applicazione in interno su supporti in legno, metallo e PVC duro previo trattamento con mano di fondo.

Proprietà del materiale

- Certificato ambientale Blauer Engel
- Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3
- Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
- Resistente ai comuni detergenti domestici e a disinfettanti
- Antiblocking
- Elevata resistenza all'abrasione, a graffi e urti
- Facile lavorazione e applicazione
- Pressoché inodore

Imballaggi

- **Bianco:** 0,75 - 2,5 litri
- **Base 1/W:** 0,7 - 2,4 litri
- **Base 3/M:** 0,7 - 2,4 litri
- **Base 5/T:** 0,7 - 2,4 litri

Colori

Tinte pronte disponibili: Bianco.

Base W e Base T: messa in tinta possibile mediante ColorExpress (CapaTint).

In caso di applicazione di colori intensi a minor potere coprente (es. rosso, arancio o giallo) si consiglia il trattamento preventivo con una mano di fondo di prodotto tinteggiato in colorazione simile a quella finale.

Opacità

G₃ Opaco, ≤ 10 Gloss a 85° secondo EN 1062

L'opacità può variare in funzione del colore scelto, della tipologia di supporto e del fondo utilizzato.

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per 24 mesi.

Dati tecnici

- Densità: Ca. 1,3 kg/l

Applicazione

Supporti idonei

Supporti in legno dimensionalmente stabili, in metallo e in PVC duro, previa applicazione di un fondo. Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. L'umidità residua del legno di elementi costruttivi dimensionalmente stabili non deve superare il 13%.



SCHEDA TECNICA Capacryl PU-Matt

Preparazione del substrato	Elementi in legno Carteggiare le superfici del legno lungo la venatura, pulire accuratamente eliminando le sostanze sporgenti dal legno come p.es. resine e galla di resina. Smussare gli spigoli vivi. L'umidità interna di elementi in legno dimensionalmente stabili non deve superare il 13%. Applicare una mano di fondo Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss. Zinco, PVC rigido I supporti devono essere puliti con soluzione ammoniacale. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer. Alluminio, rame I supporti devono essere puliti con diluente nitro. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer. Intonaci, gesso e cartongesso Rimuovere la polvere, lo sporco e le incorenze. Su superfici sfarinanti applicare una mano di fondo trasparente Acryl-Hydrosol. Su superfici assorbenti applicare una mano di fondo trasparente Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Su superfici decoese applicare una mano di fondo trasparente Acryl-Konsolidierung. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer. Vecchi strati di pittura o vernice Eliminare le vecchie finiture non portanti. Carteggiare le superfici verniciate con smalti o idrosmalti lucidi e satinati. Levigare i vecchi strati di vernici stabili e sgrassare per rimuovere tracce di polvere e sporco. Applicare una mano di fondo Capacryl Haftprimer.																											
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.																											
Metodo di applicazione	Pennello, a rullo o a spruzzo. Per l'applicazione a pennello utilizzare uno strumento specifico per smalti ad acqua. In caso di applicazione su superfici estese, applicare lo smalto con un rullo a pelo corto in poliestere testurizzato oppure in poliammide fioccato e ripassare immediatamente con un rullo in spugna a pori fini. La dimensione degli attrezzi deve corrispondere a quella della superficie per consentire una rapida applicazione e un secondo passaggio uniforme sulle superfici.																											
Diluizione	Pronto all'uso, applicare tal quale.																											
Ciclo di applicazione	<table><tr><th colspan="4">Cicli di verniciatura</th></tr><tr><th>Fondo</th><th>Utilizzo</th><th>Mano di fondo</th><th>Mano di finitura</th></tr><tr><td>Legno, supporti in legno</td><td>Interno</td><td>Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss</td><td rowspan="6">2x Capacryl PU-Matt 1)</td></tr><tr><td>Ferro, Acciaio</td><td>Interno</td><td>Capalac AllGrund</td></tr><tr><td>Zinco, PVC rigido</td><td>Interno</td><td>Capacryl Haftprimer</td></tr><tr><td>Alluminio, rame</td><td>Interno</td><td>Capacryl Haftprimer</td></tr><tr><td>Intonaci, gesso e cartongesso 2)</td><td>Interno</td><td>Capacryl Haftprimer</td></tr><tr><td>Vecchi strati di vernice</td><td>Interno</td><td>Capacryl Haftprimer</td></tr></table>	Cicli di verniciatura				Fondo	Utilizzo	Mano di fondo	Mano di finitura	Legno, supporti in legno	Interno	Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss	2x Capacryl PU-Matt 1)	Ferro, Acciaio	Interno	Capalac AllGrund	Zinco, PVC rigido	Interno	Capacryl Haftprimer	Alluminio, rame	Interno	Capacryl Haftprimer	Intonaci, gesso e cartongesso 2)	Interno	Capacryl Haftprimer	Vecchi strati di vernice	Interno	Capacryl Haftprimer
Cicli di verniciatura																												
Fondo	Utilizzo	Mano di fondo	Mano di finitura																									
Legno, supporti in legno	Interno	Capacryl PU-Vorlack o Capalac Grundierweiss	2x Capacryl PU-Matt 1)																									
Ferro, Acciaio	Interno	Capalac AllGrund																										
Zinco, PVC rigido	Interno	Capacryl Haftprimer																										
Alluminio, rame	Interno	Capacryl Haftprimer																										
Intonaci, gesso e cartongesso 2)	Interno	Capacryl Haftprimer																										
Vecchi strati di vernice	Interno	Capacryl Haftprimer																										
Consumo/Resa	1) In caso di tonalità poco coprenti (p.es. nei colori giallo/rosso/arancione) può risultare necessaria un'ulteriore mano. 2) Pretrattare i supporti che presentano fenomenologie di sfarinamento, assorbimento elevato o non omogeneo e decoesione con un idoneo fondo trasparente. Vedere Preparazione del substrato. Nota: in caso di rivestimenti in polvere e coil coating o altri supporti critici effettuare una prova in uno o più punti della superficie e verificare l'adesione. Circa 100-120 ml/m² 8-10 m²/l Per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.																											
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +8°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 8° C (aria, supporto, prodotto).																											

SCHEDA TECNICA Capacryl PU-Matt

Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: - Al tatto dopo ca. 1-2 ore - Ricopribile dopo ca. 10-12 ore - Reticolazione completa dopo 48 ore In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Subito dopo l'uso con acqua.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Airless: Ø Ugello: 0,008–0,011", Pressione: 200 bar, Diluizione: nessuna. Misto aria: Ø Ugello: 0,011–0,013", Pressione spruzzo: 120 bar, Pressione aria: 2-3 bar, Diluizione: nessuna. Bassa Pressione: Ø Ugello: 1,8-2,2 mm, Pressione aria: 0,5 bar circa, Diluizione: Max 15% con acqua. Alta Pressione: Ø Ugello: 2,0-2,5 mm, Pressione aria: 2-3 bar, Diluizione: Max 15% con acqua.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

Di questo prodotto (cat. 1/d): 130 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 110 g/l VOC.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capacryl PU-Matt

Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di smalto acrilpoliuretanico a base acqua opaco (G3 ≤ 10 Gloss a 85° secondo EN 1062) per interni. Certificato Blauer Engel e adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3 e conforme HACCP. Resistente ai graffi, agli urti e detergenti domestici e disinfettanti, antiblocking. Pronto all'uso, contenente al massimo 110 g/l VOC e con un consumo di 100-120 ml/mq. Asciutto e ricopribile dopo 10-12 ore.

Aggiornamento: settembre 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it