

Cap-elast Elastik-Gewebe 10/10

Rete elastica sottile per armatura del sistema Cap-elast

Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Protezione preventiva e di risanamento per superfici minerali soggette a crepe.
Funzione	Il sistema Cap-elast consente di risolvere tutti i problemi attinenti la fenomenologia delle fessurazioni degli intonaci, sia di tipo statico, che non interessano tutto lo strato dell'intonaco, sia di tipo dinamico, che tagliano lo strato formando un giunto di dilazione naturale. Questo è soggetto alle deformazioni causate dalle variazioni termo-igrometriche: tendenzialmente di contrazione a bassa temperatura e di allungamento a temperature più alte. I sistemi elastici, per garantire la perfetta adesione anche durante questi sforzi, richiedono l'attenzione applicativa in tutte le loro fasi: preparazione del supporto, fondi, intermedi e finiture nel rispetto di tempi, metodi e grammature.
Proprietà del materiale	■ Sottile ■ Elastica ■ Apprettata ■ In fibra di poliestere ■ Per l'armatura del sistema, sopra crepe dinamiche
Imballaggi	Confezioni: 50 m ² 10x0,25 m
Colori	Bianco trasparente.
Magazzinaggio	Conservare in luogo asciutto, al fresco ma al riparo dal gelo, lontano da irraggiamento solare diretto.

Applicazione

Supporti idonei	Intonaci civili e cementizi, cemento armato in pannelli o di getto, anche prepitturati o prerivestiti; purché stabili e portanti.
Preparazione del substrato	Il sistema Cap-elast richiede supporti ben coesi e tenaci, pertanto è inadatto per intonaci a calce pura o molto ricchi di calce e per supporti molto porosi e friabili. Il sistema Cap-elast per le sue caratteristiche costituisce protezione specifica per il cemento armato.
Metodo di applicazione	Dopo l'applicazione di Cap-elast Phase 1, provvedere all'allettamento della rete di armatura Cap-elast, Elastik-Gewebe 10/10, da inserire nei casi di crepe dinamiche significative, aperte e prestuccate. In questo caso, dopo l'allettamento della rete è sempre necessaria una seconda mano di intermedio.
Consumo/Resa	0,2-1,1 m ² /m ²



SCHEDA TECNICA Cap-elast Elastik-Gewebe 10/10

Condizioni di applicazione


Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5 ° C (aria, supporto, prodotto).

Avvertenze

Smaltimento

Smaltire il prodotto e il suo imballo in accordo con le vigenti normative locali/nazionali. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Cap-elast_Elastik-Gewebe 10/10



Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Cap-elast Elastik-Gewebe 10/10

Applicazione e posa di una rete elastica sottile per armatura delle crepe e cavità trattate con uno stucco elastico idrodisperso e fibroso

Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it