

Capatect Fugendichtband

Nastro espandente di interfaccia tra cappotto ed elementi rigidi



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Nastro sigillante per giunti, autoadesivo, precompresso, in poliuretano espanso flessibile, con bordi compressi e impregnati.
Campo di Applicazione	Per sigillare e proteggere da pioggia battente tutti i giunti tra i Sistemi a cappotto Capatect ETICS e gli elementi quali porte, finestre, balaustre, grondaie ecc.
Proprietà del materiale	■ Omologazione tedesca: Z-56.212-3456 ■ Conferisce una maggiore tenuta dei giunti alla pioggia battente grazie alla struttura a sandwich a densità graduata ■ Sigillatura durevole dei giunti grazie ad una maggiore espansione della zona centrale ■ Espansione elastica rapida, pressoché indipendente dalla temperatura ■ Facilmente ricomprimibile ■ Adeguamento a giunti con grandi tolleranze dimensionali ■ Controllo semplice del corretto dimensionamento ■ Non occorre un pretrattamento speciale lungo i bordi del giunto (p.es. primer) ■ Compatibile con calcestruzzo, muratura, intonaco, legno, materie plastiche, alluminio, acciaio ■ Non contiene cloroparaffina ■ Facile da applicare con forbice, taglierino e spatola ■ Resistente a gelo/disgelo ■ Resistente a sali antigelo e sostanze alcaline medie ■ Resistente ai comuni detergenti ■ Resistente a funghi/muffe. ■ Resistente all'invecchiamento secondo DIN 53508 ■ Resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 53387 ■ Sovraintonacabile ■ Scarsamente infiammabile (DIN 4102 – B1)
Tipologie da poter spedire	054/00: per collegare il Sistema a cappotto ad elementi rigidi di ampiezza 2–6 mm 054/01: per collegare il Sistema a cappotto ad elementi rigidi di ampiezza 5–12 mm
Imballaggi	054/00 18 mm: confezione da 5 rotoli - lunghezza rotolo 18 m 054/01 18 mm: confezione da 5 rotoli - lunghezza rotolo 9 m
Colori	Antracite
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse.
Dati tecnici	■ Resistenza alla compressione: 3–5 kPa (secondo ISO 3386) ■ Resistenza alla temperatura: fino a 90 °C ■ Elongazione a rottura (DIN 53571): 0,11 N/mm² ■ Resistenza alla pioggia: fino a 600 Pa per pioggia battente (secondo DIN EN 1027)



Nota

Codice prodotto	Larghezza nastro (mm)	Spessore (compresso*) (mm)	Per giunti di larghezza (mm)	Lunghezza nominale rotolo (m)	Sviluppo confezione (m)
054/00	15	2	2-6	18	90 (5 rotoli)
054/01	15	5	5-12	9	45 (5 rotoli)
* Spessore del nastro sul rotolo					

Applicazione

Preparazione del substrato

I lati del giunto devono essere puliti, a spigolo pieno e privi di olio, grasso o parziali distacchi.

Consumo/Resa

1,0 m/m

Condizioni di applicazione

Il tempo occorrente per la completa espansione del nastro sigillante è pressoché indipendente dalla temperatura. In condizioni costruttive normali è pari a 10 minuti circa.

Applicazione

Scegliere il nastro adatto alla larghezza del giunto.
Disporre il nastro sigillante autoadesivo direttamente dal rotolo sul supporto (telaio della finestra o elemento analogo), rimuovendo di volta in volta la pellicola protettiva dal lato autoadesivo. Il margine esterno deve corrispondere all'allineamento della superficie dei pannelli isolanti. La completa espansione della zona centrale del nastro al momento della posa dei pannelli isolanti non pregiudica la capacità di tenuta all'acqua dei giunti. Nel posare i pannelli isolanti premerli con forza contro il nastro sigillante, in modo che la zona centrale espansa venga ricompresa raggiungendo lo spessore iniziale. Se l'incollaggio è corretto, la forza elastica antagonista causerà uno spostamento minimo dei pannelli isolanti. Controllare quindi l'ampiezza dei giunti: per i valori dimensionali di cui sopra l'effetto sigillante del nastro è garantito. Applicare eventuali ritagli di nastro congiungendone l'estremità, senza sovrapporla, a quella del nastro già posato. Per gli angoli, tagliare il nastro e posarlo congiungendo le due estremità sull'angolo, non coprire l'angolo con un pezzo unico di nastro. Nelle rasature armate, applicare il collante/rasante anche sul nastro sigillante. Per evitare rotture nello strato di collante/rasante lungo la superficie degli elementi costruttivi, praticare un taglio di separazione nel materiale ancora umido. Procedere allo stesso modo anche per l'intonaco di finitura.

Avvertenze

Smaltimento

Materiali e relative confezioni devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità con i requisiti delle autorità locali. Occorre fare particolare attenzione a rimuovere i rifiuti dal cantiere in ottemperanza alle procedure standard per i cantieri edili.
Piccole quantità possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltire quantità maggiori come CER 17 06 02.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Fugendichtband

Applicazione posa in opera di nastro espandibile di sigillatura per giunti flessibili e per la tenuta all'acqua in poliuretano espanso flessibile, resistente alla compressione fino a 3 - 5 kPa secondo ISO 3386, alla pioggia battente fino a 600 Pa, scarsamente infiammabile in classe B1 secondo DIN 4102, di lunghezza m 9/18, espansione compresa tra 2-6 mm oppure 5-12 mm, larghezza del nastro 15 mm.

Aggiornamento: giugno 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it